PEMBUATAN ARANG AKTIF DARI LIMBAH PEMBALAKAN KAYU PUSPA DENGAN TEKNOLOGI PRODUKSI SKALA SEMI PILOT

*(The Manufacture of Activated Charcoal from Logging Waste of Puspa
Wood Implementing Production Technology in Semi Pilot Scale)*

Oleh/By :

Djeni Hendra¹⁾

ABSTRACT

The research on activated charcoal manufacture from puspa (*Schima wallichii*) wood logging wastes intended to identify the product characteristics, and obtain the optimum of H_3PO_4 concentration and of activation duration. The manufacturing activation process was performed in an electrically heated retort with the capacity up to 100 kg of coal per batch, and the resulting activated charcoal with the most satisfactory qualities was applied for the purifying of fresh and used frying oils.

Analysis on activated charcoal characteristics revealed that changes in H_3PO_4 concentration and activation duration affected significantly the yield, and adsorption capacities of iodine solution, of benzene vapor, and of chloroform vapor. The treatment level that afforded the most satisfactory activated charcoal was 5% H_3PO_4 concentration and 120 minute activation duration. In that level, the activated charcoal characteristics were as follows the yield at 74.21%, moisture content 4.17%, volatile matters 9.40%, ash content 4.37%, and fixed carbon 86.23%, and adsorption capacities of iodine, of benzene vapor, and of chloroform vapor consecutively 938.54 mg/g, 18.81%, 33.53%.

As such, the activated charcoal was able to decrease free fatty acid content and peroxide number, and increase the purity degree of fresh as well as used frying oils. The best condition to purify both frying oil types was employing 1% activated charcoal with 1 hour contact duration, and in this way, it could increase the purity of both fresh and used frying oils (i.e. 90.95%, respectively), and decrease free fatty acid and peroxide number in fresh oil (0.12% and 10.00 mg O_2 /100 g, respectively) and used oil (0.37% and 17.60 mg O_2 /100 g).

Keywords : Logging waste of puspa wood, activated charcoal, most satisfactory qualities, fresh and used frying oils.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuat arang aktif dari limbah pembalakan hutan tanaman produksi kayu puspa (*Schima wallichii*), mengidentifikasi karakteristik arang aktif yang dihasilkan, mendapatkan konsentrasi H_3PO_4 dan waktu aktivasi arang aktif. Proses pembuatan arang aktif dilakukan dengan menggunakan retort kapasitas 100 kg arang yang dilengkapi dengan pemanas listrik pada suhu 700°C, dan mengaplikasikan arang aktif terbaik pada pemurnian minyak goreng curah dan minyak goreng bekas.

Analisis karakteristik kualitas arang aktif menunjukkan bahwa penggunaan konsentrasi H_3PO_4 dan waktu aktivasi hanya berpengaruh pada rendemen, daya serap terhadap larutan yodium, daya serap terhadap uap benzena dan daya serap terhadap uap kloroform. Taraf perlakuan yang dapat

¹⁾ Peneliti pada Pusat Litbang Hasil Hutan, Bogor

menghasilkan arang aktif dengan kualitas terbaik yaitu konsentrasi H_3PO_4 5% dan waktu aktivasi selama 120 menit. Kombinasi taraf perlakuan ini menghasilkan arang aktif dengan rendemen 74,21%, kadar air 4,17%, kadar zat terbang 9,40%, kadar abu 4,37%, kadar karbon terikat 86,23, daya serap terhadap larutan yodium 938,54 mg/g, daya serap terhadap uap benzena 18,81%, dan daya serap terhadap uap kloroform 33,53%.

Arang aktif hasil produksi mampu menurunkan kadar asam lemak bebas, menurunkan bilangan peroksida dan meningkatkan kejernihan minyak goreng curah dan minyak goreng bekas. Taraf perlakuan terbaik untuk menjernihkan minyak goreng curah dan minyak goreng bekas yaitu pada konsentrasi arang aktif 1% dan waktu kontak 1 jam, mampu meningkatkan kejernihan minyak goreng curah 90,95% dan minyak goreng bekas 71,25%, menurunkan kadar asam lemak bebas pada minyak goreng curah 0,12% dan minyak goreng bekas 0,37% serta menurunkan bilangan peroksida pada minyak goreng curah 10 mg O_2 /100g dan minyak goreng bekas 17,60 mg O_2 /100 g.

Kata kunci : Limbah pembalakan kayu pupsa, arang aktif, benzena, yodium, minyak goreng.

I. PENDAHULUAN

Laju penurunan luasan hutan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini berkorelasi positif dengan berkurangnya sumber daya yang dihasilkan dari hutan terutama kayu, kondisi demikian menuntut pemanfaatan kayu secara menyeluruh, efektif dan efisien. Dipilihnya limbah pembalakan hutan tanaman produksi untuk bahan baku pada pembuatan arang dan arang aktif didasarkan atas potensinya yang cukup banyak. Limbah pembalakan sampai batas diameter 10 cm di lahan kering dengan sistem komersial adalah 39%, dengan demikian kayu bulat yang dapat dimanfaatkan dari pohon yang ditebang adalah 61%. Apabila produksi kayu bulat rata-rata dari hutan sebesar 22 juta m^3 /tahun, maka limbah kayu yang tinggal di hutan yaitu 14 juta m^3 /tahun (Dulsalam *et al.*, 2000). Limbah pembalakan kayu sebesar tersebut apabila tidak dimanfaatkan dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk pemborosan areal hutan yang dipanen, berkurangnya pendapatan dan adanya volume kayu yang terbuang.

Arang aktif adalah arang yang bersifat adsorptif dengan daya serap mencapai 3 - 7 kali dari daya serap arangnya. Arang aktif mampu menyerap anion, kation dan molekul dalam bentuk senyawa organik dan anorganik berupa larutan dan gas sehingga digunakan sebagai adsorben polutan berkadar rendah pada produk-produk industri makanan, minuman dan farmasi.

Proses pembuatan arang aktif pada prinsipnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara kimia dan oksidasi gas. Pada pembuatan arang aktif, mutu yang dihasilkan sangat bergantung dari bahan baku yang digunakan, bahan pengaktif dan cara pengaktifannya. Salah satu cara untuk menaikkan aktifitas daya serap adalah dengan menggunakan bahan kimia seperti $CaCl_2$, $MgCl_2$, $ZnCl_2$, KCl , $NaCl$ dan H_3PO_4 serta garam mineral lainnya. Untuk aktifitas yang menggunakan gas pengoksidasi dapat digunakan uap air, gas CO_2 , N_2 , O_2 dan gas pengoksidasi lainnya (Guerrero, 1970).

Beberapa sifat yang mempengaruhi adsorpsi arang aktif adalah : sifat fisika kimia adsorben seperti ukuran pori, kehalusan dan komposisi kimia permukaan arang aktif, sifat fisika kimia adsorbat seperti ukuran dan polaritas molekul, sifat fase cair seperti pH dan suhu serta lamanya proses adsorpsi berlangsung.

II. METODOLOGI

A. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah pembalakan kayu pusa (*Schima wallichii*) yang mempunyai diameter < 8 cm, bahan kimia yang digunakan diantaranya adalah asam fosfat sebagai pengaktif arang, kalium yodida, yodium, natrium tiosulfat, benzena, kloroform digunakan untuk menentukan kualitas arang aktif, yaitu daya serap terhadap larutan dan gas. Peralatan yang digunakan diantaranya adalah tungku drum hasil modifikasi, desikator, pH meter, oven dan tanur untuk menentukan kadar air, abu, karbon dan zat terbang, serta *retort* untuk aktivasi arang skala pilot kapasitas $0,6 \text{ m}^3$.

B. Metode

1. Pembuatan arang dengan tungku drum hasil modifikasi

Limbah pembalakan hutan produksi kayu pusa yang mempunyai diameter kurang dari 8 cm, dirangkan dalam tungku drum hasil modifikasi, tungku tersebut terbuat dari drum bekas pakai (Gambar 1). Tungku drum terdiri dari 4 bagian yaitu badan drum yang dibuka salah satu ujungnya, tutup kiln atas, cerobong asap dan lubang-lubang udara pada bagian bawah drum. Lubang-lubang udara pada bagian bawah drum berfungsi sebagai tempat pembakaran pertama. Limbah industri pengolahan kayu dipotong-potong dengan ukuran panjang maksimum 20 cm, lalu dimasukkan ke dalam tungku drum dan ditata sedemikian rupa, kemudian dinyalakan dengan cara membakar bagian lubang udara dengan umpan bakar ranting-ranting kayu. Sesudah bahan baku menyala dan diperkirakan tidak akan padam maka tungku ditutup dan cerobong asap dipasang. Pengarangan dianggap selesai apabila asap yang keluar dari cerobong menipis dan berwarna kebiru-biruan, selanjutnya kiln diturunkan sejajar dengan tanah dan cerobong asap ditutup dengan kertas atau kain yang sebelumnya dibasahi dengan air.

2. Pembuatan arang aktif dengan retort produksi skala semi pilot

Arang dari limbah pembalakan kayu pusa dibuat ukuran $0,5 \times 1 \times 1$ cm kemudian dimasukan ke dalam retort semi pilot (kapasitas $0,6 \text{ m}^3$), selanjutnya dipanaskan pada suhu 700°C . Untuk mempercepat naiknya suhu di dalam retort, sewaktu-waktu dialirkan udara dari kompresor. Apabila suhu telah tercapai, dialirkan uap air panas dari *steam boiler* selama 60 dan 120 menit pada tekanan 4 bar dengan laju alir 1,5 - 2,5 m/s yang sebelumnya melewati ruang pemanas (*free heater*) pada suhu 400°C (Gambar 2).

3. Pengujian kualitas arang aktif

Arang aktif yang dihasilkan diuji kualitasnya berdasarkan Standar Nasional Indonesia (Anonim, 1995), yang meliputi penetapan kadar air, abu, zat terbang, karbon, daya serap terhadap uap benzena, kloroform dan larutan yodium, sedangkan untuk pengujian pemurnian minyak goreng curah dan minyak goreng bekas berdasarkan Standar Nasional Indonesia (Anonim, 1996).

Gambar 1. Tungku arang dari drum oli yang modifikasi
Figure 1. Charcoal kiln from modification of drum oil

4. Pemurnian minyak

Arang aktif dicuci dengan air destilata sampai diperoleh filtrat yang netral, kemudian dikeringkan di dalam oven pada suhu 150°C selama 3 jam. Minyak curah dan minyak bekas yang akan dimurnikan dimasukkan ke dalam erlenmeyer sebanyak 50 gram dan dipanaskan dengan penangas air pada suhu 105°C . Setelah minyak mencapai suhu $70 - 80^{\circ}\text{C}$, kemudian sejumlah arang aktif konsentrasi 1, 5, dan 10% dari berat minyak, dimasukkan ke dalam erlenmeyer berisi minyak goreng curah dan minyak goreng bekas. Selanjutnya contoh minyak tersebut diaduk selama 1, 3, dan 5 jam, kemudian contoh minyak dipisahkan dari arang aktif dengan cara penyaringan menggunakan kertas saring tak berabu.

C. Pengolahan Data

Pengolahan data menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial (3x3) dengan 2 kali ulangan. Model umum rancangan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y_{ijk} = \mu + A_i + B_j + AB_{ij} + \Sigma_{ijk}$$

Keterangan: Y_{ijk} = Variabel yang diukur

μ = Nilai tengah pengamatan

A_i = Nilai pengaruh faktor konsentrasi H_3PO_4 pada taraf ke-i

B_j = Nilai pengaruh faktor waktu aktivasi pada taraf ke-j

AB_{ij} = Nilai pengaruh interaksi faktor konsentrasi H_3PO_4 pada taraf ke-i dengan faktor waktu ke-j

Σ_{ij} = Nilai galat percobaan yang mendapat taraf ke-i faktor konsentrasi arang aktif dan taraf ke-j faktor waktu aktivasi pada ulangan ke-k.

Gambar 2. Diagram alir proses pembuatan arang aktif

Figure 2. Flow diagram of activated charcoal manufacture

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rendemen Arang Aktif

Rendemen yang dihasilkan pada pembuatan arang aktif dari bahan baku arang limbah pembalakan kayu pupsa berkisar antara 61,93 - 86,13% (Tabel 1). Berdasarkan perhitungan sidik ragam menunjukkan bahwa konsentrasi H_3PO_4 dan waktu aktivasi berpengaruh sangat nyata terhadap rendemen arang aktif, sedangkan interaksi antara konsentrasi H_3PO_4 dengan waktu aktivasi tidak berpengaruh nyata terhadap rendemen arang aktif. Rendemen tertinggi dihasilkan oleh arang yang direndam dengan bahan pengaktif H_3PO_4 5% tanpa dialiri uap air panas yaitu sebesar 86,13%, sedangkan rendemen terendah dihasilkan oleh arang yang tanpa direndam dengan bahan pengaktif H_3PO_4 dengan waktu laju alir uap air panas selama 120 menit yaitu sebesar 61,93%.

Rendahnya rendemen pada pembuatan arang aktif ini, disebabkan oleh senyawa karbon yang terbentuk dari hasil penguraian selulosa dan lignin mengalami reaksi pemurnian dengan uap air yang bertujuan untuk menghilangkan senyawa non karbon yang melekat pada permukaan arang. Namun demikian karena reaksi yang terjadi secara radikal maka atom C yang terbentuk akan bereaksi kembali dengan atom O dan H membentuk CO , CO_2 , CH_4 , sehingga rendemen arang aktif yang dihasilkan akan lebih rendah.

B. Kadar Air

Kadar air arang aktif hasil produksi berkisar antara 3,33 - 6,01% (Tabel 1). Kadar air terendah (3,33%) terdapat pada arang yang direndam dengan H_3PO_4 5%, tanpa diaktivasi dengan uap air panas, sedangkan nilai kadar air tertinggi (6,01%) dihasilkan pada arang yang tidak direndam dalam larutan H_3PO_4 , lama waktu aktivasi dengan uap air panas 120 menit. Angka kadar air ini memenuhi Standar Nasional Indonesia (Anonim, 1995), karena kadar airnya kurang dari 15%. Berdasarkan perhitungan sidik ragam (Tabel 3) diketahui bahwa perlakuan konsentrasi H_3PO_4 , waktu aktivasi dan interaksi antara keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air arang aktif yang dihasilkan. Apabila hasil ini dibandingkan dengan arang aktif komersial sebesar 21,83%, maka kadar air hasil penelitian masih lebih rendah.

Rendahnya kadar air ini menunjukkan bahwa kandungan air bebas dan air terikat yang terdapat dalam bahan telah menguap selama proses karbonisasi. Sebaliknya untuk kadar air yang tinggi lebih disebabkan oleh sifat higroskopis arang aktif, dan juga adanya molekul uap air yang terperangkap di dalam kisi-kisi heksagonal arang aktif terutama pada proses pendinginan.

C. Kadar Abu

Kadar abu arang aktif yang dihasilkan berkisar antara 2,86 - 6,30% (Tabel 1). Nilai kadar abu yang dihasilkan semuanya memenuhi standar Indonesia (Anonim, 1995) yaitu maksimal 10%. Berdasarkan perhitungan sidik ragam ternyata semua perlakuan dan interaksinya tidak ada yang berpengaruh terhadap kadar abu yang dihasilkan (Tabel 3). Kadar abu tertinggi (6,30%) dihasilkan oleh arang yang direndam H_3PO_4 5%, tanpa diaktivasi dengan uap air panas dan kadar abu terendah (2,86%) dihasilkan oleh arang yang tidak direndam H_3PO_4 dengan lama waktu aktivasi uap air panas 60 menit. Tingginya kadar abu dalam arang aktif

Tabel1. Sifat kimia arang aktif dari limbah pembalakan kayu puspa (*Schima wallichii*)**Table 1. The chemical properties from logging waste of puspa (*Schima wallichii*) wood**

No.	H ₃ PO ₄ , (%)	Waktu aktivasi (<i>Activation times</i>), <i>minutes</i>	Rendemen (<i>Yield</i>), %	Kadar (<i>Content</i>), %			
				Air (<i>Moisture</i>)	Abu (<i>Ash</i>)	Zat terbang (<i>Volatile</i>)	Karbon terikat (<i>Fixed carbon</i>)
1	0	0	71,86	5,31	4,81	9,94	85,24
2	0	60	67,07	5,71	2,86	10,65	86,49
3	0	120	61,93	6,01	3,09	9,61	87,30
4	2,5	0	77,01	5,58	4,33	9,20	86,47
5	2,5	60	67,69	5,00	3,26	9,53	87,22
6	2,5	120	63,55	5,50	3,59	9,79	86,62
7	5	0	86,13	3,33	6,30	9,31	84,39
8	5	60	83,08	3,81	4,54	9,16	86,30
9	5	120	74,21	4,17	4,37	9,40	86,23
- Standar Nasional Indonesia (SNI)		-	-	Maks. 15	Maks. 10	Maks. 25	Min. 65
- Arang aktif komersial (<i>Commercial activated charcoal</i>)		-	-	20,87	5,17	48,67	46,16

yang dihasilkan dapat mempengaruhi daya serap, karena pori arang aktif akan terisi oleh mineral-mineral logam yang merupakan komponen utama dalam abu seperti K, Na, Ca dan Mg, (Pari *et al.*, 2006), peningkatan kadar abu ini menunjukkan adanya proses oksidasi lebih lanjut terutama dari partikel halus. Namun demikian apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Hendra (2006), maka kadar abunya tidak jauh berbeda antara 4,55 - 11,10%.

D. Kadar Zat Terbang

Kadar zat terbang arang aktif berkisar antara 9,16 - 10,65% (Tabel 1). Nilai kadar zat terbang yang dihasilkan ini semuanya memenuhi Standar Nasional Indonesia (Anonim,

1995), karena nilai kadar zat terbangnya tidak lebih dari 25%, Berdasarkan perhitungan sidik ragam (Tabel 3), menunjukkan bahwa konsentrasi H_3PO_4 , waktu aktivasi dan interaksi antara keduanya tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai kadar zat terbang arang aktif yang dihasilkan. Kadar zat terbang tertinggi (10,65%) dihasilkan oleh arang yang tidak direndam H_3PO_4 dengan lama waktu aktivasi uap air panas 60 menit, sedangkan kadar zat terbang yang terendah (9,16%) dihasilkan oleh arang yang direndam H_3PO_4 5% dengan waktu aktivasi uap air panas selama 60 menit. Tinggi rendahnya kadar zat terbang yang dihasilkan menunjukkan bahwa permukaan arang aktif masih ditutupi oleh senyawa non karbon yang menempel pada permukaan arang aktif terutama atom H yang terikat kuat pada atom C pada permukaan arang aktif dalam bentuk $C(H_2)$, sehingga mempengaruhi kemampuan daya serapnya. Apabila hasil ini dibandingkan dengan hasil penelitian Pari *et al.*, (2006) maka kadar zat terbangnya tidak jauh berbeda antara 6,08 - 11,70%.

E. Kadar Karbon Terikat

Karbon terikat arang aktif yang berkisar antara 84,39 - 87,30% (Tabel 1). Kadar karbon terikat yang dihasilkan ini semuanya memenuhi Standar Nasional Indonesia (Anonim, 1995), karena kadar karbonnya lebih 65%. Berdasarkan perhitungan sidik ragam ternyata semua perlakuan konsentrasi H_3PO_4 , waktu aktivasi dan interaksi antara keduanya tidak memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap nilai kadar karbon terikat arang aktif yang dihasilkan (Tabel 3). Kadar karbon tertinggi (87,30) dihasilkan oleh arang yang tidak direndam H_3PO_4 dengan lama waktu aktivasi uap air panas 120 menit, sedangkan kadar karbon terikat terendah (84,39%) dihasilkan oleh arang yang direndam H_3PO_4 5% tanpa diaktivasi dengan uap air panas. Tinggi rendahnya kadar karbon terikat yang dihasilkan dipengaruhi oleh kandungan kadar zat terbang dan abu arang aktif, semakin besar nilai kadar zat terbang dan kadar abu maka kadar karbon terikat arang aktif semakin rendah, sebaliknya semakin rendah nilai zat terbang dan kadar abu arang aktif maka nilai kadar karbon terikat akan semakin tinggi, selain itu juga dipengaruhi oleh kandungan selulosa dan lignin yang dapat dikonversi menjadi atom karbon (Pari, 2004).

F. Daya Serap Terhadap Benzena

Daya serap arang aktif terhadap uap benzena berkisar antara 9,58 - 18,81% (Tabel 2). Daya serap arang aktif terhadap uap benzena yang dihasilkan ini belum memenuhi syarat standar Indonesia (Anonim, 1995) karena daya serapnya kurang dari 25%. Berdasarkan perhitungan sidik ragam (Tabel 3), menunjukkan bahwa konsentrasi H_3PO_4 dan waktu aktivasi berpengaruh sangat nyata terhadap daya serap uap benzena, sedangkan interaksi antara keduanya tidak berpengaruh nyata. Daya serap uap benzena tertinggi (18,81%) dihasilkan oleh arang yang direndam H_3PO_4 5% dengan lama waktu aktivasi uap air panas 120 menit dan daya serap terendah (9,58%) dihasilkan oleh arang yang tanpa direndam dan tanpa diaktivasi dengan uap air panas. Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Pari *et al.* (2006) yaitu arang aktif yang terbuat dari arang kulit kayu *acacia mangium* sebesar 9,22 - 16,20%, hasilnya masih lebih baik. Rendahnya daya serap ini menunjukkan bahwa masih terdapatnya senyawa non karbon yang menempel pada permukaan arang aktif terutama atom H dan O sehingga permukaan arang aktifnya lebih bersifat non polar.

Tabel 2. Daya serap arang aktif dari limbah pembalakan kayu pusa
Table 2. Adsorption capacities from logging waste of pusa wood

No.	H ₃ PO ₄ , %	Waktu aktivasi (Activation times), menit (minute)	Daya serap (Adsorption capacities)		
			Benzena (Benzene), %	Kloroform (Chloroform), %	Yodium (Iodine), mg/g
1	0	0	9,58	12,46	583,03
2	0	60	10,22	17,56	699,18
3	0	120	12,74	20,35	734,84
4	2,5	0	10,41	13,21	633,12
5	2,5	60	11,62	15,12	708,71
6	2,5	120	15,07	30,67	740,92
7	5	0	13,01	20,71	710,78
8	5	60	16,48	26,72	833,94
9	5	120	18,81	33,53	938,54
		855,20			
SNI			25	-	750
Arang aktif komersial (Commercial activated charcoal)			2,78	8,90	643

G. Daya Serap Terhadap Kloroform

Daya serap arang aktif terhadap uap kloroform berkisar antara 12,46 - 33,53% (Tabel 2). Daya serap terhadap uap kloroform terendah dihasilkan oleh arang yang tanpa direndam dalam larutan H₃PO₄ dan tanpa diaktivasi dengan uap air panas (12,46%), sedangkan daya serap terhadap uap kloroform tertinggi (33,53%) dihasilkan oleh arang yang direndam dalam larutan H₃PO₄ 5% dengan waktu aktivasi uap air panas selama 120 menit. Hasil perhitungan sidik ragam (Tabel 3), menunjukkan bahwa konsentrasi H₃PO₄ dan waktu aktivasi berpengaruh sangat nyata terhadap daya serap uap kloroform yang dihasilkan, sedangkan interaksi antara keduanya memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap daya serap uap kloroform yang dihasilkan. Angka daya serap terhadap uap kloroform ini tidak memenuhi standar Departemen Kesehatan di dalam Sudrajat dan Salim (1994), karena daya serapnya kurang dari 40%. Apabila hasil ini dibandingkan dengan arang aktif komersial maka arang aktif hasil produksi mutunya masih lebih baik. Rendahnya daya serap ini disebabkan oleh terdapatnya gugus P₂O₅ hasil dekomposisi H₃PO₄ yang menempel dan terikat pada permukaan arang aktif sehingga lebih bersifat polar.

Tabel 3. Ringkasan sidik ragam sifat arang aktif dari limbah kayu pusa
Table 3. Summarized analysis of variance on properties of waste pusa wood

No.	Sifat (<i>Properties</i>)	Perlakuan (<i>Treatment</i>)	Kuadrat tengah (<i>Mean square</i>)	F-hitung (<i>F-calculated</i>)
1.	Rendemen (<i>Yield</i>), %	A	344,2	28,25**
		B	207,3	17,01**
		AB	6,6	0,54
2.	Kadar air (<i>Moisture content</i>), %	A	6,24	1,78
		B	0,40	0,11
		AB	0,20	0,06
3.	Kadar abu (<i>Ash content</i>), %	A	4,02	1,02
		B	4,73	1,20
		AB	0,23	0,06
4.	Kadar zat terbang (<i>Volatile matter</i>), %	A	1,0	0,04
		B	0,1	0,00
		AB	0,3	0,01
5.	Kadar karbon terikat (<i>Fixed carbon</i>), %	A	2,0	0,06
		B	3,5	0,10
		AB	0,6	0,02
6.	Daya serap benzena (<i>Adsorptive capacity of benzene</i>), %	A	43,91	36,80**
		B	31,39	26,31**
		AB	1,45	1,22
7.	Daya serap kloroform (<i>Adsorptive capacity of chloroform</i>), %	A	165,99	26,85**
		B	251,11	40,62**
		AB	23,37	3,78*
8.	Daya serap yodium (<i>Adsorptive capacity of iodine</i>), mg/g	A	52636	9,13**
		B	42853	7,43*
		AB	2077	0,36

Keterangan (*Remarks*) : A = Perlakuan waktu aktivasi (*Activation time treatment*), B = Konsentrasi H_3PO_4 (*Concentration of H_3PO_4*), AB = Interaksi (*Interaction*), ** = Sangat nyata (*Highly significant*), * = Nyata (*Significant*).

H. Daya Serap Terhadap Yodium

Daya serap arang aktif terhadap larutan yodium berkisar antara 583,03 - 938,54 mg/g (Tabel 2). Daya serap terhadap yodium tertinggi dihasilkan oleh arang yang terlebih dahulu direndam dalam H_3PO_4 5% dengan waktu aktivasi uap air panas selama 120 menit sebesar 938,54 mg/g, sedangkan daya serap arang aktif terendah (583,03 mg/g) dihasilkan oleh arang yang tidak menggunakan perlakuan perendaman dan aktivasi dengan uap air panas. Berdasarkan perhitungan sidik ragam menunjukkan bahwa, konsentrasi H_3PO_4 berpengaruh sangat nyata terhadap daya serap yang dihasilkan, sedangkan waktu aktivasi uap air panas berpengaruh nyata. Interaksi antara konsentrasi H_3PO_4 dengan waktu aktivasi uap air panas memberikan respon tidak berpengaruh nyata terhadap daya serap yang dihasilkan (Tabel 3). Tinggi rendahnya daya serap arang aktif terhadap larutan yodium ini menunjukkan diameter pori arang aktif yang berukuran 10 Angstrom ($\text{\AA}$) banyak. Nilai daya serap tertinggi (Tabel 2) memenuhi Standar Nasional Indonesia (Anonim, 1995), yaitu sebesar 750 mg/g akan tetapi tidak memenuhi standar Jepang yaitu sebesar 1050 mg/g. Rendahnya daya serap ini menunjukkan bahwa perlakuan aktivasi terhadap bahan belum cukup untuk membuka pori-pori arang.

Apabila dibandingkan dengan daya serap yodium komersial sebesar 643 mg/g maka daya serap hasil penelitian masih lebih baik. Peningkatan daya serap ini memperlihatkan bahwa atom karbon yang membentuk kristalit heksagonal makin banyak sehingga celah atau pori yang terbentuk diantara lapisan kristalit juga makin besar. Hasil ini sesuai dengan Yue *et al.*, (2003) yang menyimpulkan bahwa adanya senyawa P_2O_5 hasil dekomposisi H_3PO_4 yang terperangkap di dalam arang akan menimbulkan struktur mikropori dan mesopori pada struktur bagian dalam, selain itu semakin tinggi konsentrasi H_3PO_4 juga menghasilkan struktur mesopori yang mempunyai luas permukaan dan volume pori yang besar (Baquero *et al.*, 2003).

I. Pemurnian Minyak dengan Arang Aktif

Pemurnian minyak goreng dengan arang aktif yang dihasilkan, indikator yang diuji dalam menilai kualitas minyak yaitu bilangan asam, bilangan peroksida dan kejernihan. Kadar asam lemak minyak goreng curah setelah direaksikan dengan arang aktif yang dihasilkan berkisar antara 0,09 - 0,12%, memenuhi standar kualitas minyak goreng (Anonim, 1995) yaitu maksimal 0,3%, sedangkan minyak goreng bekas berkisar antara 0,22 - 0,37% (Tabel 4) belum memenuhi standar minyak goreng. Semua minyak goreng curah maupun minyak goreng bekas yang direaksikan dengan arang aktif pada berbagai taraf perlakuan menghasilkan kadar asam lemak bebas lebih kecil dari kontrol.

Bilangan peroksida minyak goreng curah setelah direaksikan dengan arang aktif berkisar antara 7,59 - 10,0 mg O_2 /100 g, sedangkan minyak goreng bekas setelah direaksikan dengan arang aktif berkisar antara 13,59 - 17,60 mg O_2 /100 g, belum memenuhi standar minyak goreng (Anonim, 1995) yaitu maksimal 10 mg O_2 /100 g.

Pengukuran kejernihan minyak goreng dilakukan pada panjang gelombang 550 μm , semakin besar % transmisi yang terbaca berarti semakin banyak cahaya yang dapat dilewatkan, hal ini menunjukkan bahwa minyak goreng semakin jernih. Minyak goreng curah setelah dijernihkan dengan arang aktif berkisar antara 90,95 - 93,45% jika dibandingkan

dengan kontrol (88,70%) masih lebih jernih, sedangkan minyak goreng bekas berkisar antara 71,25 - 77,15% masih dibawah kontrol minyak goreng curah akan tetapi ada peningkatan dari kontrol minyak goreng bekas (Tabel 4).

VI. KESIMPULAN

Mutu arang aktif terbaik dihasilkan dari arang yang direndam asam fosfat 5% dengan lama waktu aktivasi 120 menit, menghasilkan rendemen sebesar 74,21%, kadar air 4,17%, kadar abu 4,37%, kadar zat terbang 9,40%, kadar karbon terikat 86,23%, daya serap terhadap uap benzen 18,81%, daya serap terhadap uap kloroform 33,53% dan daya serap terhadap larutan yodium sebesar 938,54 mg/g.

Arang aktif terbaik tersebut kurang efektif untuk memulihkan warna dan bilangan peroksida minyak goreng bekas, akan tetapi efektif untuk menurunkan kadar asam lemak bebas minyak goreng curah maupun minyak goreng bekas dan penurunan bilangan peroksida minyak goreng curah serta meningkatkan kejernihan pada minyak goreng curah. Taraf perlakuan terbaik untuk menjernihkan minyak goreng curah dan bekas yaitu pada konsentrasi 1% dan waktu kontak 60 menit.

Tabel 4. Data sifat fisiko kimia minyak goreng
Table 4. Fisiko chemical properties frying oils

Jenis bahan (Raw materials)	Konsentrasi arang aktif (Activated charcoal con- centration), %	Waktu kontak (Contact time), jam (Hours)	Sifat fisika kimia minyak goreng (Fisiko chemical properties frying oils)		
			FFA (Free fatty acid), %	PV (Peroxide value), mg O ₂ /100g	Kejernihan (Adsorption), %
Minyak goreng curah (Fresh frying oils)	1	1	0,12	10,00	90,95
	5	1	0,12	8,39	92,40
	10	1	0,11	8,80	92,30
	1	3	0,12	8,80	92,55
	5	3	0,10	8,79	92,75
	10	3	0,09	8,00	93,45
	1	5	0,11	8,79	92,65
	5	5	0,10	8,40	93,05
	10	5	0,09	7,59	93,40
	Kontrol (Control)		0,14	10,40	88,70
Minyak goreng bekas (Used frying oils)	1	1	0,37	17,60	71,25
	5	1	0,33	16,39	72,75
	10	1	0,27	16,40	72,90
	1	3	0,33	16,00	75,35
	5	3	0,27	15,19	75,15
	10	3	0,27	15,19	75,55
	1	5	0,29	16,40	76,10
	5	5	0,30	15,19	75,35
	10	5	0,25	13,59	77,15
	Kontrol (Control)		0,62	19,99	60,90

Tabel 5. Rekapitulasi penjernihan minyak goreng curah.
Table 5. Recapitulation of adsorption fresh frying oils

Perlakuan (Treatments)	Kadar asam lemak bebas (<i>Free fatty acid</i> <i>content</i>), %	Bilangan peroksida (<i>Peroxyde value</i>), mg O ₂ /100 g	Kejernihan (<i>Adsorption</i>), %
k1w1	0,123	10,398	90.500
	0,121	9,600	91.400
k1w3	0,123	9,600	93.900
	0,122	7,992	91.200
k1w5	0,101	9,592	92.200
	0,121	7,995	93.100
k5w1	0,121	7,193	92.300
	0,121	9,594	92.500
k5w3	0,123	9,596	92.500
	0,082	7,992	93.000
k5w5	0,103	9,600	92.300
	0,100	7,199	93.800
k10w1	0,120	8,791	92.400
	0,103	8,800	92.200
k10w3	0,103	6,396	94.500
	0,082	9,594	92.400
k10w5	0,100	7,992	93.500
	0,080	6,396	93.300
<i>Control</i>	0,144	10,400	88.700

Keterangan (*Remarks*) : k1 = Konsentrasi arang aktif (*Activated carbon concentration*) 1%, k5 = Konsentrasi arang aktif (*Activated carbon concentration*) 5%, k10 = Konsentrasi arang aktif (*Activated carbon concentration*) 10%, w1 = Waktu kontak (*Contact time*) 1 jam, w3 = Waktu kontak (*Contact time*) 3 jam, w5 = Waktu kontak (*Contact time*) 5 jam.

Tabel 6. Rekapitulasi data penjernihan minyak goreng bekas.
Table 6. Recapitulation of adsorption use frying oils

Perlakuan (<i>Treatments</i>)	Kadar asam lemak bebas (<i>Free fatty acid content</i>), %	Bilangan peroksida (<i>Peroxyde value</i>), mg O ₂ /100 g	Kejernihan (<i>Adsorption</i>), %
k1w1	0,487	18.400	70.000
	0,246	16.800	72.500
k1w3	0,406	15.200	76.300
	0,246	16.800	74.400
k1w5	0,369	16.800	74.200
	0,205	16.000	78.000
k5w1	0,490	15.188	75.500
	0,164	17.582	70.000
k5w3	0,384	15.191	74.800
	0,164	15.194	75.500
k5w5	0,387	15.185	78.600
	0,205	15.188	72.100
k10w1	0,365	15.200	70.500
	0,184	17.596	75.300
k10w3	0,326	15.191	77.100
	0,205	15.188	74.000
k10w5	0,286	15.188	78.900
	0,164	11.990	75.400
<i>Control</i>	0,615	19.988	60.900

Keterangan (*Remarks*) : k1 = Konsentrasi arang aktif (*Activated carbon concentration*) 1%, k5 = Konsentrasi arang aktif (*Activated carbon concentration*) 5%, k10 = Konsentrasi arang aktif (*Activated carbon concentration*) 10%, w1 = Waktu kontak (*Contact time*) 1 jam, w3 = Waktu kontak (*Contact time*) 3 jam, w5 = Waktu kontak (*Contact time*) 5 jam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1995. Arang Aktif Teknis. Dewan Standarisasi Nasional Indonesia, Jakarta. SNI 06-3730-95.
- , 1995. Minyak goreng. Dewan Standarisasi Nasional Indonesia, Jakarta. SNI 01-3741-95.
- , 1996. Arang Aktif untuk Pemurnian Minyak Makan. Dewan Standarisasi Nasional Indonesia, Jakarta. SNI 06-4246-96.
- , 1967. Testing method for activated carbon. Japanese Standard Association. Tokyo. JIS K-1474-67.
- Baquero, M.C., G. Giraldo, L. Moreno, J.C. Garcia, F.S. Alonso, A.M. and J.M.D. Tascon. 2003. Activated carbons by pyrolysis of coffee bean husks in pre-sence of phosphoric acid. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*. (70): 779-784.
- Dulsalam, D. Tinambunan, I. Sumantri, M. Sinaga. 2000. Peningkatan efisiensi pemungutan kayu sebagai bahan baku industri. *Prosiding Lokakarya Penelitian Hasil Hutan*. p.19-39. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. Bogor.
- Guerrero, A.E. and L.A. Reyes. 1970. Preparation of activated carbon from coconut cor dust. *Coconut research and development*. Vol 3. United Coconut Asso-ciation of The Philippines Inc. Manila.
- Hendra, Dj. 2006. Pembuatan Arang Aktif dari Tempurung Kelapa Sawit dan Serbuk Kayu Gergajian Campuran. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan* 24 (2) : 117-132. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. Bogor.
- Pari, G. 2004. Kajian struktur arang aktif dari serbuk gergaji kayu sebagai adsorben emisi formaldehida kayu lapis. Desertasi. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Tidak diterbitkan.
- Pari, G., Dj. Hendra, R.A. Pasaribu. 2006. Pengaruh lama waktu aktivasi dan konsentrasi asam fosfat terhadap mutu arang aktif kulit kayu *Acacia mangium*. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan* 24 (1) : 33-46. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. Bogor.
- Sudradjat, R., S. Soleh. 1994. Petunjuk Teknis Pembuatan Arang Aktif. Puslitbang Hasil Hutan dan Sosial Ekonomi Kehutanan. Bogor.
- Yue, Z., Economy, J., and C.L. Mangun. 2003. Preparation of fibrous porous materials by chemical activation 2. H_3PO_4 activation of polymer coated fibers. *Carbon* 41: 1809-1817.