HUBUNGAN KETAHANAN KAYU TERHADAP JAMUR DENGAN KERAPATAN DAN PENGKARATAN LOGAM (*Wood Decay Resistance in Relation with Density and Metal Corrosion*)

Sihati Suprpti, Abdurahman, & Djarwanto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan
Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor 16610.
Telp. (0251) 8633378, Faks. (0251) 8633413
E-mail : sihatisuprpti@yahoo.com; djarwanto2006@yahoo.com

Diterima 17 Mei 2019, direvisi 19 November 2019, disetujui 21 Februari 2020

ABSTRACT

Wood constructions are mostly fastened by metal screw or metal fastener, then corrosion resistance is an important factor. Wood natural durability against fungus and its relation to basic density are two other factors affecting wood quality for construction. This paper studies wood natural durability against fungus and metal corrosion in relation to density of five Riau wood species. Wood samples were tested against fungus using the Kolle-flask method and wood density was measured based on DIN-2135-1975 standard. Result shows that *Diospyros korthalsiana* wood was categorized as non-resistant (class IV), *Tetramerista glabra* wood was classified as moderately resistant (class III), while *Shorea teysmanniana*, *Palaquium burckii*, and *Aglaia argentea* woods are grouped into resistant wood (class II). In all wood species, weight lost of heartwood is lower than that of sapwood, but in the same durability group (moderately resistant). In general, there is a relationship between density and weight loss. The higher the wood density is the lower the weight loss. The average of weight loss of metal screwed wood is higher than wood without screws. The highest weight loss was recorded from *Palaquium burckii* wood which was screwed and exposed to *Polyporus* sp., while, the highest screw weight loss was recorded from *Shorea teysmanniana* wood exposed to *Pycnoporus sanguineus*. Rustic enamel was highly recorded from *Tetramerista glabra* wood, which was exposed into *Tyromyces palustris*. Eight species of fungus are moderate and two species are low in capability of decaying wood. The highest decaying ability in corroding metal screws is found in *P. sanguineus*. The weight of rustic enamel found in the metal screw caused by four fungus activity of (*Chaetomium globosum*, *P. sanguineus*, *S. commune* and *T. palustris*) was relatively similar.

Keywords: Riau wood, decaying fungi, resistance class, wood density, metal screw corrosion

ABSTRAK

Komponen konstruksi kayu biasanya disambungkan dengan sekrup atau baut yang terbuat dari bahan logam, sehingga ketahanan kayu terhadap pengkaratan logam menjadi penting. Ketahanan kayu, dan pengkaratan sekrup logam yang berikatan dengan kayu diuji terhadap jamur menggunakan metode *Kolle-flask*. Kerapatan kayu diuji mengacu standar DIN-2135-(1975). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kayu *Diospyros korthalsiana* dikategorikan ke dalam kelompok kayu tidak-tahan (kelas IV), *Tetramerista glabra* diklasifikasikan ke dalam kelompok kayu agak-tahan (kelas III), sedangkan *Shorea teysmanniana*, *Palaquium burckii* dan *Aglaia argentea* termasuk kayu-tahan (kelas II). Kehilangan berat kayu teras lebih rendah dibandingkan dengan kehilangan berat kayu gubal, namun kedua bagian termasuk kelompok kayu agak tahan. Terjadi hubungan antara kerapatan dengan kehilangan berat kayu, semakin tinggi kerapatan kayu semakin rendah kehilangan beratnya. Rata-rata kehilangan berat kayu yang disekrup lebih tinggi dibandingkan dengan kayu tanpa sekrup. Kehilangan berat kayu yang berikatan dengan sekrup tertinggi dijumpai pada kayu *Palaquium burckii* yang disekrup dan diumpankan kepada *Polyporus* sp, sedangkan kehilangan berat sekrup tertinggi terjadi pada kayu *Shorea teysmanniana*

yang diumpankan *Pycnoporus sanguineus*. Bubuk karat terbanyak dalam kayu *Tetramerista glabra* yang diumpankan pada *Tyromyces palustris*. Delapan jenis jamur memiliki kemampuan sedang dan dua jenis berkemampuan rendah dalam melapukkan kayu, sedangkan kemampuan jamur dalam merusak sekrup tertinggi dijumpai pada *P. sanguineus*. Berat bubuk karat akibat pengkaratan oleh aktivitas empat jamur (*Chaetomium globosum*, *P. sanguineus*, *S. commune* dan *T. palustris*) hampir sama.

Kata kunci: Kayu asal Riau, jamur, kelas ketahanan, kerapatan kayu, pengkaratan sekrup

I. PENDAHULUAN

Kayu kurang dikenal yang berasal dari hutan alam Riau, telah digunakan masyarakat setempat sebagai bahan baku industri perkayuan, namun sebagian besar jenis kayu asal Riau tersebut masuk dalam kelompok kayu kurang dikenal di dunia perdagangan (Djarwanto et al., 2016). Menurut Andianto et al. (2014) dan Sumarni et al. (2009) kayu kurang dikenal dari berbagai wilayah berpotensi menggantikan kayu perdagangan yang telah menurun pasokannya. Dalam perdagangan, sebagian besar kayu kurang dikenal tersebut sering dicampurkan ke dalam kelompok kayu yang telah dikenal dan dimanfaatkan karena kemiripan tampilannya.

Menurut Hutapea dan Ruwawak (2014), Muslich, Hadjib, dan Rulliaty (2011), beberapa kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan jenis kayu kurang dikenal antara lain minimnya informasi mengenai sifat kayunya, sehingga dalam pemanfaatannya pun belum optimal karena sering tercampur antara jenis kayu yang memiliki kualitas rendah dengan kayu yang berkualitas baik. Berbagai penggunaan kayu misalnya untuk konstruksi bangunan, antar komponen kayu sering ditautkan dengan logam seperti paku dan sekrup. Dalam kondisi tertentu kayu dapat merusak logam tersebut melalui proses pengkaratan. Pengkaratan terjadi karena ikatan langsung antara kayu dan metal terutama jika lingkungannya lembap (Li, Marston, & Jones, 2011).

Untuk memperlihatkan peran suatu jenis kayu sebagai pengganti jenis kayu perdagangan lain yang telah langka, maka perlu data dan informasi sifat dasar dan kegunaan kayu tersebut. Di antara sifat kayu yang perlu diinformasikan adalah sifat ketahanan dan sifat pengkaratannya terhadap jamur pelapuk. Selain itu, salah satu faktor yang terdapat dalam kayu seperti kerapatan memungkinkan adanya hubungan dengan pelapukan kayu. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari ketahanan lima jenis kayu asal Riau baik pada bagian teras maupun gubal, dan hubungannya dengan kerapatan kayu serta pengkaratan logam yang berikatan dengan kayu tersebut terhadap jamur pelapuk secara laboratoris, menggunakan metode *Kolle-flask*.

II. BAHAN DAN METODE

A. Bahan

Bahan kayu diambil dari Riau, Sumatera, seperti tercantum pada Tabel 1. Bahan lainnya adalah *malt extract*, *bacto agar*, *potato dextrose agar* (PDA), alkohol, dan air suling. Sekrup logam yang digunakan adalah sekrup yang umum dijual di pasaran, dengan spesifikasi *Bright mild steel wood screws*, ukuran panjang ½ inci ($\pm 1,2$ cm). Sepuluh jenis jamur pelapuk yang digunakan yaitu *soft rot fungi* (*Chaetomium globosum* FRI Japan-5-1), *brown rot fungi* (*Lentinus lepideus* HHBI-267, *Polyporus* sp. HHBI-209, *Phlebia brevispora* Mad., *Trametes* sp. HHBI-332, *Tyromyces palustris* FRI Japan-507),

Tabel 1. Lima jenis kayu asal Riau yang diteliti terhadap jamur pelapuk
Table 1. The five wood species from Riau tested against decaying fungi

No.	Jenis kayu (Wood species)	Nama daerah (Local name)	Suku (Family)	Nomor koleksi Xylarium (Xylarium collection number)
1.	<i>Tetramerista glabra</i> Miq.	Punak	Theaceae	34424
2.	<i>Shorea teysmanniana</i> Dyer ex Brandis	Meranti bunga	Dipterocarpaceae	34425
3.	<i>Diospyros korthalsiana</i> Hiern.	Mempisang	Ebenaceae	34425
4.	<i>Palaquium burckii</i> H.J.L.	Suntai	Sapotaceae	34427
5.	<i>Aglaia argentea</i> Blume.	Pasak linggo	Meliaceae	34428

white rot fungi (*Polyporus arcularius* HHBI-371, *Pycnoporus sanguineus* HHBI-324, *Schizophyllum commune* HHBI-204, dan *Trametes* sp. HHBI-379).

B. Metode

1. Pembuatan contoh uji

Pembuatan contoh uji yang berukuran 5 cm x 2,5 cm x 1,5 cm, panjang 5 cm searah serat, mengikuti pola yang telah dilakukan dari penelitian terdahulu (Djarwanto, Suprpti & Hutapea, 2018; Suprpti & Djarwanto, 2014). Untuk penelitian sifat ketahanan kayu ini, contoh uji diambil dari bagian tepi (gubal), dan bagian dalam (teras), yaitu lapisan terdekat dengan titik tengah dolok. Sementara itu, untuk penelitian sifat pengkaratan kayu terhadap logam, contoh uji diambil dari bagian teras yakni 4 cm dari titik tengah.

2. Pembuatan media jamur pelapuk

Pembuatan media uji yaitu MEA (malt-ekstrak-agar) yang terdiri dari malt-ekstrak 3% dan bacto-agar 2% dalam air suling sedangkan untuk *Chaetomium globosum* digunakan media PDA (*potato dextrose agar*) 39 g per Liter air suling, seperti dalam laporan Suprpti, Djarwanto dan Andianto (2016). Media yang telah diinokulasi biakan murni jamur, diletakkan di ruang inkubasi sampai pertumbuhan miseliumnya rata dan tebal, seperti pada Standar Nasional Indonesia (SNI 7207, 2014).

3. Penelitian ketahanan kayu dan pengkaratan kayu

Penelitian dilakukan menggunakan metode *Kolle-flask*, mengacu SNI 7207:2014. Contoh uji yang telah diketahui berat kering ovennya dimasukkan ke dalam gelas piala Kolle yang berisikan biakan murni jamur tersebut. Setiap piala diisi sepasang contoh kayu gubal dan teras, sedangkan untuk pengkaratan setiap gelas piala Kolle diisi 3 contoh uji yang telah dipasang sekrup di bagian tengahnya, kemudian diinkubasikan selama 12 minggu. Untuk setiap jenis kayu, dan setiap jenis jamur disediakan 5 buah ulangan (ketahanan) dan 6 buah ulangan (pengkaratan). Pada akhir pengujian contoh uji dikeluarkan dari gelas piala, dibersihkan dari miselium yang

melekat, dan ditimbang pada kondisi sebelum dan sesudah dikeringkan dengan oven, guna mengetahui kehilangan berat kayunya (SNI 7207, 2014).

Sekrup dicabut dari kayu lalu dicelupkan ke dalam HCl teknis, secara hati-hati dibersihkan menggunakan sikat nilon halus dengan larutan teknis alcohol-aceton (2:1), dibiarkan kering, kemudian ditimbang. Kehilangan berat sekrup dihitung berdasarkan selisih berat sebelum dan setelah diuji jamur. Selain itu, kayu yang telah dikeluarkan sekrupnya dikeringkan dengan oven dengan posisi permukaan dengan lubang bekas sekrup di atas, dan ditimbang seperti pada kayu tanpa sekrup. Bubuk karat yang tertinggal dalam kayu bekas lubang sekrup dikeluarkan sambil diketuk-ketuk lalu ditimbang.

Rata-rata kehilangan berat kayu dikelompokkan mengacu skala kelas ketahanan (I-V) berdasarkan standar (SNI 7207, 2014) seperti berikut:

Kelas (Class)	Ketahanan (Durability)	Kehilangan berat rata-rata, % (Average weight loss, %)
I	Sangat tahan	<0,5
II	Tahan	0,5–4,9
III	Agak tahan	5,0–9,9
IV	Tidak tahan	10,0–30,0
V	Sangat tidak tahan	>30,0

Sumber: SNI 7207 (2014)

Kerapatan berdasarkan berat basah per volume basah (Bb/Vb), berat kering udara per volume kering udara (Bku/Vku), dan berat kering oven per volume kering oven (Bko/Vko) diuji mengacu standar DIN (DIN 2135, 1975) untuk setiap sampel kayu. Contoh uji diambil dari bagian pangkal batang, berupa lempengan kayu setebal 6 cm, kemudian dari disk tersebut diambil 10 contoh uji menurut posisi radial dari bagian empulur ke arah kulit, dengan ukuran contoh uji 5 cm x 5 cm x 5 cm. Pengukuran dimensi dan berat contoh dilakukan dari kondisi basah sampai ukurannya konstan (kering udara). Selanjutnya contoh uji dikeringkan dalam oven pada suhu $103 \pm 2^\circ\text{C}$ selama 48 jam (kering oven) kemudian diukur lagi dimensi dan beratnya. Sebanyak 10 contoh uji diambil dari bagian dolok dekat kulit dan contoh lain dari bagian dolok dekat empulur. Selanjutnya hubungan antara kehilangan berat kayu dengan kerapatan dianalisis menggunakan persamaan regresi.

C. Analisis Data

Data kehilangan berat kayu (%) di analisis menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial $5 \times 2 \times 10$ untuk faktor jenis kayu, bagian kayu dalam dolok, dan jenis jamur dengan lima ulangan. Selain itu dilakukan juga RAL factorial $5 \times 2 \times 5$ untuk faktor jenis kayu, kayu disekrup dan kontrol, serta jenis jamur dengan enam ulangan. Untuk kehilangan berat sekrup yang berikatan dengan kayu dan bubuk karat yang terdapat dalam kayu masing-masing dianalisis menggunakan RAL pola faktorial dua faktor yaitu 5×5 untuk faktor jenis kayu dan jenis jamur dengan enam ulangan. Rancangan acak lengkap pola faktorial ini merujuk pada Steel dan Torrie (1993) dengan pengolahan data menggunakan program SAS (SAS Institute, 1997). Rata-rata kehilangan berat kayu dikelompokkan berdasarkan kriteria kelas ketahanan kayu (I–V) terhadap jamur menurut SNI (SNI 7207, 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelapukan kayu

Data rata-rata kehilangan berat kayu pada bagian teras dan gubal, serta interaksi antara kayu, bagian dolok dan jamur disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan analisis statistik (Lampiran 1) terlihat bahwa faktor jenis kayu, bagian kayu dalam dolok, dan jenis jamur, berpengaruh nyata terhadap kehilangan beratnya ($p \leq 0,05$). Kehilangan berat yang paling besar terjadi pada kayu teras kemudian pada kayu gubal, *Diospyros korthalsiana* yang diumpankan kepada *Pycnoporus sanguineus* (masing-masing yaitu 27,37% dan 26,67%). Berdasarkan hasil tersebut maka jenis kayu *Diospyros korthalsiana* diketahui memiliki daya tahan terendah atau paling rentan terhadap serangan jamur. Pada Tabel 2 juga dicantumkan kehilangan berat kayu rata-rata keseluruhan dan kelas ketahanannya terhadap jamur pelapuk. Berdasarkan uji beda Tukey ($p \leq 0,05$) terhadap lima jenis kayu asal Riau menunjukkan bahwa kehilangan berat terkecil terjadi pada *Aglaia argentea*, yang berarti ketahanannya terhadap jamur tinggi.

Berdasarkan posisi contoh uji dalam dolok ($p \leq 0,05$), ditunjukkan bahwa rata-rata kehilangan berat kayu teras (6,12%) lebih

rendah dibandingkan dengan kehilangan berat kayu gubal (6,87%), namun ketahanan kedua bagian kayu tersebut terhadap jamur, termasuk dalam kelompok sama yakni agak tahan (kelas III). Rata-rata kehilangan berat kayu teras, *Diospyros korthalsiana* dan *Aglaia argentea* lebih tinggi dibandingkan dengan kehilangan berat kayu gubalnya. Ini mungkin disebabkan pohon contoh uji, masih dalam masa pertumbuhan aktif, dan proses pembentukan zat ekstraktif yang bersifat racun, yang menghambat pertumbuhan jamur. Bouslimi, Koubaa, dan Bergeron (2013) mengutarakan bahwa kandungan zat ekstraktif pada kayu tua lebih besar dibandingkan dengan kayu muda, dan zat ekstraktif yang terdapat pada kayu teras lebih besar daripada kayu gubal. Oleh karena itu kayu teras tahan terhadap serangan jamur karena adanya zat ekstraktif yang bersifat racun. Menurut Takahashi dan Kishima (1973), jenis kayu yang kandungan zat ekstraktifnya besar memiliki sifat ketahanan yang tinggi terhadap jamur. Djarwanto et al. (2018); Suprpti dan Djarwanto (2012) telah melaporkan bahwa rata-rata kehilangan berat kayu teras lebih rendah (yang berarti lebih tahan) dibandingkan dengan kehilangan berat kayu gubal. Bouslimi et al. (2013) dan Freas (1982), juga melaporkan bahwa ketahanan kayu teras lebih tinggi dibandingkan dengan kayu gubal. Oleh karena itu, kayu gubal semua jenis kayu lebih cepat rusak jika dipasang di tempat lembap dan basah.

Berdasarkan klasifikasi ketahanan kayu terhadap jamur pelapuk maka kayu *Diospyros korthalsiana* termasuk kelompok kayu tidak-tahan (kelas IV), *Tetramerista glabra* diklasifikasikan kedalam kelompok kayu agak-tahan (kelas III) dan tiga jenis kayu lainnya termasuk kayu-tahan atau kelas II (Tabel 2). Oleh karena itu, tiga jenis kayu yang diteliti ini ideal digunakan untuk kayu bangunan. Kedua jenis kayu yaitu *Shorea teysmanniana* dan *Palaquium burckii* memiliki kelas ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laporan Oey (1990) yakni termasuk kelas III-V, dan tiga jenis kayu lainnya termasuk kelas yang sama berdasarkan usia pakai kayunya, dan tidak diutarakan jenis organisme yang merusak kayunya. Menurut Martawijaya dan Barly (2010), kayu yang termasuk kelas ketahanan II dan kelas kuat II ideal digunakan untuk konstruksi bangunan

secara langsung, tetapi apabila termasuk kelas ketahanan III–V harus diawetkan terlebih dahulu sebelum dipakai untuk meningkatkan daya tahannya terhadap jamur pelapuk. Oleh karena itu, tiga jenis kayu dalam Tabel 2 yang termasuk kelas III dan IV, apabila akan dimanfaatkan untuk kayu bangunan sebaiknya diawetkan dengan bahan anti jamur (*fungisida*) agar usia pakainya lebih lama. Sesuai pernyataan Djarwanto (2018), salah satu upaya untuk meningkatkan usia pakai adalah dengan cara diawetkan dengan menggunakan bahan kimia antara lain tembaga khrom boron (CCB) atau tembaga khrom fluor (CCF) dengan cara rendaman ataupun vakum tekan. Menurut Oey (1990) kayu *Tetramerista glabra*, *Palaquium burckii*, *Aglaia argentea* termasuk kelas kuat II, sedangkan *Diospyros korthalsiana* dan *Shorea teysmanniana* termasuk kelas kuat III.

B. Kerapatan kayu

Data rata-rata kerapatan kayu tercantum pada Tabel 3. Kerapatan kayu rata-rata berdasarkan kering udara dan kering oven mulai dari yang tertinggi hingga terendah yakni *Aglaia argentea*, *Tetramerista glabra*, *Palaquium burckii*, *Shorea teysmanniana*, *Diospyros korthalsiana*. Hal ini memberi indikasi bahwa kayu *Aglaia argentea* memiliki porsi padatan penyusun kayu terbesar (solid) dan memiliki rongga udara terkecil, yang memungkinkan miselium jamur sulit menembus ke dalam kayu (Haygreen & Bowyer, 1999). Akan tetapi rata-rata kerapatan berdasarkan kayu basah (Tabel 3) dari tertinggi ke terendah yaitu *T. glabra* (1,04), *A. argentea*, *P. burckii*, *S. teysmanniana*, *D. korthalsiana* (0,73). Ini menunjukkan bahwa pada kayu *T. glabra* basah memiliki kandungan air bebas maksimum dan air terikat yang lebih besar dibandingkan dengan kayu *A. Argentea*, *P. burckii*, *S. teysmanniana*, dan *D. korthalsiana*. Pada kayu *T. glabra* ini kemungkinan miselium jamur lebih mudah menembus ke bagian dalam kayu dibandingkan dengan kayu *A. argentea*.

Berdasarkan keseluruhan data didapatkan hubungan yang sangat nyata (**) antara kehilangan berat kayu terhadap kerapatan kayu basah, kayu kering oven, dan kayu kering udara, yang ditunjukkan dalam persamaan regresi berturut-turut yaitu $Y = 35,6529 - 31,760 X$ ($R^2 = 0,2890$,

$R = -0,5382^{**}$), $Y = 21,6236 - 25,3897 X$ ($R^2 = 0,2802$, $R = -0,5293^{**}$), dan $Y = 21,8736 - 23,6561 X$ ($R^2 = 0,2483$, $R = -0,4983^{**}$). Ketiga persamaan tersebut (dari seluruh data) menunjukkan bahwa semakin tinggi kerapatan kayu baik basah (Bb/Vb), kering oven (Bko/Vko) maupun kering udara (Bku/Vku) maka kehilangan berat kayunya (Y) cenderung semakin sedikit atau rendah. Hal ini diduga semakin tinggi kerapatan, maka struktur kayu semakin padat (kompak), sehingga semakin mempersulit aktivitas jamur untuk menembus ke dalam dan mendegradasi kayu. Keadaan Ini terjadi pada kayu yang diumpankan hampir semua jenis jamur (Tabel 4), kecuali pada kayu basah yang diumpankan jamur *Polyporus* sp., *Trametes* sp. HHBI-332 dan *Tyromyces palustris*, serta pada kayu kering udara dan kering oven yang masing-masing diumpankan jamur *Trametes* sp. HHBI-332.

C. Pengkaratan sekrup pada kayu

Rata-rata kehilangan berat kayu yang disekrup, berat sekrup yang berikatan dengan kayu, dan berat bubuk karat di dalam lubang kayu bekas sekrup, serta interaksi antar faktor-faktornya disajikan pada Tabel 5, 6 dan 7.

Hasil analisis statistik (Lampiran 2, 3, 4) terlihat bahwa jenis kayu, perlakuan dengan sekrup dan jenis jamur mempengaruhi kehilangan berat kayu dan berat sekrup, serta mempengaruhi berat bubuk karat ($p \leq 0,05$). Pada Tabel 5, kehilangan berat kayu terbesar (34,93%) terjadi pada kayu *Diospyros korthalsiana* yang disekrup dan diumpankan kepada *Polyporus* sp. Adanya aktivitas jamur pada kayu yang berikatan dengan logam dapat menyebabkan pengkaratan pada logamnya. Kehadiran dan proses metabolisme jamur pelapuk dapat berperan dalam proses pengkaratan. Hendrix (2006) menguraikan bahwa logam umumnya akan berkarat jika berhubungan dengan air, dan larutan asam, basa, garam, serta minyak yang mengandung air. Ketahanan dan keamanan rangka bangunan kadang ditentukan oleh adanya ikatan logam dengan kayu yang dipasang (Li et al., 2011). Xu (2017) menyebutkan bahwa pengkaratan pada logam yang berikatan dengan kayu dapat memicu degradasi kayu yang bersangkutan.

Tabel 2. Rata-rata persentase kehilangan berat kayu dan kelas ketahanan terhadap jamur
Table 2. Average weight loss percentage and class resistance of wood against fungi

Jenis jamur (<i>Fungi species</i>)	<i>Tetrameristia glabra</i>			<i>Shorea teysmanniana</i>			<i>Diospyros korthalsiana</i>			<i>Palaquium burckii</i>			<i>Aglaia argentea</i>			Rata-rata keseluruhan (<i>Overall average</i> , %)
	Teras (<i>Heartwood</i>)	Gubal (<i>Sapwood</i>)	Teras (<i>Heart wood</i>)	Gubal (<i>Sap wood</i>)	Teras (<i>Heart wood</i>)	Gubal (<i>Sap wood</i>)	Teras (<i>Heart wood</i>)	Gubal (<i>Sap wood</i>)	Teras (<i>Heart wood</i>)	Gubal (<i>Sap wood</i>)	Teras (<i>Heart wood</i>)	Gubal (<i>Sap wood</i>)	Teras (<i>Heart wood</i>)	Gubal (<i>Sap wood</i>)		
<i>Chaetomium globosum</i>	2,86 ^g _{tuwxyz} (II)	5,15 ^h _{mnopqstuwxyz} (III)	3,34 ^g _{tuwxyz} (II)	12,76 ^g _{hijkl} (IV)	13,13 ^g _{ijkl} (IV)	13,28 ^g _{ijkl} (IV)	1,25 ^z (II)	3,09 ^g _{tuwxyz} (II)	3,09 ^g _{tuwxyz} (II)	3,09 ^g _{tuwxyz} (II)	3,09 ^g _{tuwxyz} (II)	3,35 ^g _{tuwxyz} (II)	3,09 ^g _{tuwxyz} (II)	3,35 ^g _{tuwxyz} (II)	6,05 ^{bed}	
<i>Lentinus lepideus</i>	1,67 ^{uwxz} (II)	4,61 ^o _{pqrstuwxyz} (II)	0,67 ^z (II)	4,22 ^q _{rstuwxyz} (II)	10,63 ^g _{hijklmnop} (IV)	9,10 ^h _{ijklmnopqr} (III)	1,68 ^{wxyz} (II)	4,95 ^o _{pqrstuwxyz} (II)	4,95 ^o _{pqrstuwxyz} (II)	4,95 ^o _{pqrstuwxyz} (II)	4,95 ^o _{pqrstuwxyz} (II)	1,94 ^{uwxz} (II)	4,95 ^o _{pqrstuwxyz} (II)	1,94 ^{uwxz} (II)	4,13 ^c	
<i>Phlebia brevispora</i>	2,33 ^{tuwxz} (II)	4,57 ^o _{pqrstuwxyz} (II)	1,97 ^{uwxz} (II)	6,65 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (III)	16,34 ^g _{hijkl} (IV)	13,72 ^g _{hijkl} (IV)	2,06 ^{uwxz} (II)	6,75 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (III)	6,75 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (III)	6,75 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (III)	6,75 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (III)	1,81 ^{uwxz} (II)	6,75 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (III)	1,81 ^{uwxz} (II)	5,71 ^{bede}	
<i>Polyporus arcularius</i>	2,62 ^{tuwxz} (II)	6,30 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (II)	0,88 ^z (II)	2,79 ^g _{tuwxyz} (II)	17,03 ^g _{cd} (IV)	17,96 ^g _{cd} (IV)	1,43 ^{yz} (II)	2,37 ^{uwxz} (II)	2,37 ^{uwxz} (II)	2,37 ^{uwxz} (II)	2,37 ^{uwxz} (II)	3,11 ^g _{tuwxyz} (II)	2,37 ^{uwxz} (II)	3,11 ^g _{tuwxyz} (II)	5,66 ^{bede}	
<i>Polyporus</i> sp.	13,86 ^g _{hijkl} (IV)	8,45 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (II)	1,85 ^{uwxz} (II)	3,76 ^g _{tuwxyz} (II)	19,8 ^{bede} (IV)	7,83 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (III)	2,85 ^g _{tuwxyz} (II)	8,85 ^h _{ijklmnopqr} (II)	8,85 ^h _{ijklmnopqr} (II)	8,85 ^h _{ijklmnopqr} (II)	8,85 ^h _{ijklmnopqr} (II)	1,09 ^{yz} (II)	8,85 ^h _{ijklmnopqr} (II)	1,09 ^{yz} (II)	7,28 ^b	
<i>Pyrenopeziza sanguineus</i>	4,82 ^q _{rstuwxyz} (II)	8,61 ^h _{ijklmnopqstuw} (III)	1,864 ^{uwxz} (II)	17,43 ^g _{cd} (IV)	27,37 ^a (IV)	26,67 ^{ab} (IV)	1,46 ^{yz} (II)	2,69 ^g _{tuwxyz} (II)	2,69 ^g _{tuwxyz} (II)	2,69 ^g _{tuwxyz} (II)	2,69 ^g _{tuwxyz} (II)	1,79 ^{uwxz} (II)	2,69 ^g _{tuwxyz} (II)	1,79 ^{uwxz} (II)	9,42 ^a	
<i>Schizophyllum commune</i>	1,53 ^{uwxz} (II)	7,19 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (II)	2,66 ^g _{tuwxyz} (II)	7,86 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (III)	11,44 ^g _{hijklmn} (IV)	9,68 ^h _{ijklmnopqr} (III)	1,59 ^{uwxz} (II)	3,57 ^g _{tuwxyz} (II)	3,57 ^g _{tuwxyz} (II)	3,57 ^g _{tuwxyz} (II)	3,57 ^g _{tuwxyz} (II)	2,16 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (II)	3,57 ^g _{tuwxyz} (II)	2,16 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (II)	4,91 ^{de}	
<i>Trametes</i> sp. HHBI-332	3,85 ^q _{rstuwxyz} (II)	2,54 ^g _{tuwxyz} (II)	7,74 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (III)	4,00 ^g _{tuwxyz} (II)	3,73 ^{uwxz} (II)	4,35 ^g _{tuwxyz} (II)	5,94 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (III)	6,01 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (III)	6,01 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (III)	6,01 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (III)	6,01 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (III)	2,08 ^g _{tuwxyz} (II)	6,01 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (III)	2,08 ^g _{tuwxyz} (II)	5,25 ^{ade}	
<i>Trametes</i> sp. HHBI-379	0,96 ^z (II)	8,91 ^h _{ijklmnopqr} (III)	1,01 ^{yz} (II)	5,95 ^h _{ijklmnopqstuwxyz} (II)	23,84 ^{bede} (IV)	21,45 ^{bed} (IV)	1,09 ^{yz} (II)	2,29 ^{uwxz} (II)	2,29 ^{uwxz} (II)	2,29 ^{uwxz} (II)	2,29 ^{uwxz} (II)	1,28 ^{yz} (II)	2,29 ^{uwxz} (II)	1,28 ^{yz} (II)	6,79 ^{bede}	
<i>Tyromyces palustris</i>	17,9 ^g _{def} (IV)	12,21 ^g _{hijklmn} (IV)	2,92 ^{uwxz} (II)	3,97 ^g _{tuwxyz} (II)	23,97 ^{bede} (IV)	10,92 ^g _{hijklmno} (IV)	5,31 ^{mn} _{pqrstuwxyz} (III)	9,78 ^h _{ijklmnopqr} (II)	9,78 ^h _{ijklmnopqr} (II)	9,78 ^h _{ijklmnopqr} (II)	9,78 ^h _{ijklmnopqr} (II)	1,63 ^{wxyz} (II)	9,78 ^h _{ijklmnopqr} (II)	1,63 ^{wxyz} (II)	9,73 ^a	
Rata-rata (<i>Average</i> , %)	5,24	6,85	2,49	6,94	16,73	13,50	2,46	5,04	3,65	5,04	3,65	2,02	3,65	5,04	2,02	
Rata-rata keseluruhan (<i>Overall average</i> , %)	6,05 ^b (III)	4,71 ^c (II)	15,11 ^a (IV)	15,11 ^a (IV)	15,11 ^a (IV)	15,11 ^a (IV)	15,11 ^a (IV)	15,11 ^a (IV)	15,11 ^a (IV)	15,11 ^a (IV)	15,11 ^a (IV)	15,11 ^a (IV)	15,11 ^a (IV)	15,11 ^a (IV)	15,11 ^a (IV)	2,84 ^d (II)

Keterangan (Remarks): Angka-angka dalam kolom dan baris, dan rata-rata keseluruhan pada masing-masing kolom dan baris yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata pada uji Tukey $p \leq 0,05$ (The numbers within columns and rows, and overall average in each column and row followed by the same letter are not-significantly different, Tukey test $p \leq 0,05$).
Angka romawi dalam kurung menunjukkan kelas ketahanan (Romawi numbers in parenthesis show class resistance).

Tabel 3. Rata-rata kerapatan berdasarkan kayu basah, kayu kering oven dan kayu kering udara

Table 3. Average density based on green, air dry and oven dry condition

Jenis kayu (Wood species)	Kerapatan (Density, g/cm ³)		
	Kayu basah (Green wood)	Kayu kering udara (Air dry wood)	Kayu kering oven (Oven dry wood)
<i>Tetrameristia glabra</i>	1,04 ± 0,06	0,73 ± 0,05	0,64 ± 0,06
<i>Shorea teysmanniana</i>	0,86 ± 0,09	0,56 ± 0,07	0,53 ± 0,08
<i>Diospyros korthalsiana</i>	0,73 ± 0,07	0,45 ± 0,03	0,40 ± 0,03
<i>Palaquium burckii</i>	0,95 ± 0,09	0,64 ± 0,05	0,60 ± 0,05
<i>Aglaia argentea</i>	1,01 ± 0,13	0,87 ± 0,15	0,82 ± 0,14

Tabel 4. Hubungan antara kehilangan berat kayu (Y) dengan kerapatan kayu (X) dinyatakan sebagai persamaan regresi
Table 4. The relation between the weight loss of wood (Y) and wood density (X) expressed in regression equation

Jenis jamur (Fungi species)	Persamaan regresi (Regression equation, $Y = a + b X$)	Koefisien determinasi (Determination coefficient, R^2)	Koefisien korelasi (Correlation coefficient, R)
Kerapatan kayu basah (Green wood density)			
<i>Chaetomium globosum</i>	$Y = 36,9392 - 33,660 X$	0,5139	-0,7169**
<i>Lentinus lepideus</i>	$Y = 23,6053 - 21,2154 X$	0,5028	-0,7091**
<i>Phlebia brevispora</i>	$Y = 40,5488 - 37,9558 X$	0,5028	-0,7091**
<i>Polyporus arcularius</i>	$Y = 42,8622 - 40,5340 X$	0,4994	-0,7067**
<i>Polyporus</i> sp.	$Y = 21,7326 - 15,7462 X$	0,0757	-0,2751 ^{tn}
<i>Pycnoporus sanguineus</i>	$Y = 76,3056 - 72,8725 X$	0,6591	-0,8118**
<i>Schizophyllum commune</i>	$Y = 26,9525 - 24,0203 X$	0,4840	-0,6957**
<i>Trametes</i> sp. HHBI-332	$Y = 3,0450 + 2,3994 X$	0,0063	+0,0794 ^{tn}
<i>Trametes</i> sp. HHBI-379	$Y = 60,6077 - 58,6332 X$	0,5967	-0,7725**
<i>Tyromyces palustris</i>	$Y = 23,8295 - 15,3618 X$	0,0541	-0,2326 ^{tn}
Kerapatan kayu kering oven (Oven dry wood density)			
<i>Chaetomium globosum</i>	$Y = 20,8712 - 24,8780 X$	0,4250	-0,6519**
<i>Lentinus lepideus</i>	$Y = 13,8741 - 16,3451 X$	0,4075	-0,6384**
<i>Phlebia brevispora</i>	$Y = 23,2898 - 29,4956 X$	0,5545	-0,7446**
<i>Polyporus arcularius</i>	$Y = 23,3043 - 29,6088 X$	0,4061	-0,6373**
<i>Polyporus</i> sp.	$Y = 18,6726 - 19,1164 X$	0,1689	-0,4110**
<i>Pycnoporus sanguineus</i>	$Y = 42,8828 - 56,1482 X$	0,5923	-0,7696**
<i>Schizophyllum commune</i>	$Y = 16,5791 - 19,5874 X$	0,4872	-0,6980**
<i>Trametes</i> sp. HHBI-332	$Y = 1,9326 + 5,5620 X$	0,0513	+0,2264 ^{tn}
<i>Trametes</i> sp. HHBI-379	$Y = 33,3131 - 44,5013 X$	0,5203	-0,7213**
<i>Tyromyces palustris</i>	$Y = 21,5164 - 19,7776 X$	0,1358	-0,3685**
Kerapatan kayu kering udara (Air dry wood density)			
<i>Chaetomium globosum</i>	$Y = 21,8433 - 24,2978 X$	0,4137	-0,6432**
<i>Lentinus lepideus</i>	$Y = 14,2135 - 15,5036 X$	0,3742	-0,6117**
<i>Phlebia brevispora</i>	$Y = 24,2276 - 28,4774 X$	0,5275	-0,7263**
<i>Polyporus arcularius</i>	$Y = 23,4862 - 27,4185 X$	0,3554	-0,5962**
<i>Polyporus</i> sp.	$Y = 17,5627 - 15,8146 X$	0,11180	-0,3435*
<i>Pycnoporus sanguineus</i>	$Y = 44,2322 - 53,5395 X$	0,5496	-0,7414**
<i>Schizophyllum commune</i>	$Y = 17,0136 - 18,6216 X$	0,4494	-0,6704**
<i>Trametes</i> sp. HHBI-332	$Y = 2,4111 + 4,3620 X$	0,0322	+0,1794 ^{tn}
<i>Trametes</i> sp. HHBI-379	$Y = 33,9490 - 41,7668 X$	0,4678	-0,6840 ^{tn}
<i>Tyromyces palustris</i>	$Y = 19,7970 - 15,4831 X$	0,0849	-0,2914*

Keterangan (Remarks): * = Berbeda nyata (Significantly different), ** = berbeda sangat nyata (Highly significantly different), tn = tidak berbeda nyata (No significant difference), + = kecenderungan meningkat (Increasing trend); - = kecenderungan menurun (Decreasing trend)

Pada Tabel 5 tercantum rata-rata kehilangan berat kayu yang berikatan dengan sekrap tertinggi dijumpai pada *Diospyros korthalsiana*. Berdasarkan uji beda Tukey ($p \leq 0,05$), rata-rata keseluruhan kehilangan berat kayu yang disekrap lebih tinggi (8,35%) dibandingkan dengan kehilangan berat kayu yang tidak disekrap (5,01%). Laporan Suprpti dan Djarwanto (2015) menyebutkan bahwa kehilangan berat kayu yang berikatan dengan sekrap lebih tinggi dibandingkan dengan

kayu tanpa sekrap. Hal ini memberikan indikasi bahwa sekrap logam yang dipasang pada kayu dapat mempengaruhi tingkat pelapukannya. Sesuai pernyataan Noetzli et al. (2007), sekrap yang dipasang pada kayu spruce (*Picea abies*) dapat meningkatkan aktivitas jamur dalam mendegradasi kayu. Berdasarkan klasifikasi ketahanan kayu teras (Tabel 5 maka kayu *Shorea teysmanniana*, *Palaquium burckii* dan *Aglaia argentea* termasuk ke dalam kelompok kayu-tahan (kelas

Tabel 5. Kehilangan berat kayu teras yang disekrup dan kelas ketahanannya
Table 5. Weight loss of heartwoods embedded with screws and their resistance class

Jenis jamur (<i>Fungi species</i>)	<i>Tetramerista glabra</i>		<i>Shorea teysmanniana</i>		<i>Diospyros korthalsiana</i>		<i>Palaequium burckii</i>		<i>Aglaia argentea</i>		Rata-rata keseluruhan (<i>Overall average</i> , %)
	Disekrup (<i>Screw</i>)	Tidak (<i>No</i>)	Disekrup (<i>Screw</i>)	Tidak (<i>No</i>)	Disekrup (<i>Screw</i>)	Tidak (<i>No</i>)	Disekrup (<i>Screw</i>)	Tidak (<i>No</i>)	Disekrup (<i>Screw</i>)	Tidak (<i>No</i>)	
<i>Chaetomium globosum</i>	1,38 ^{ijkl} (II)	1,98 ^e (II)	1,11 ^{ijkl} (II)	1,30 ^{ijkl} (II)	11,21 ^{def} (IV)	8,79 ^{efgh} (III)	1,25 ^{ijkl} (II)	1,03 ^{ijkl} (II)	1,87 ^{hijkl} (II)	1,25 ^{ijkl} (II)	3,12^d
<i>Polyphorus</i> sp.	16,63 ^{cd} (IV)	11,98 ^{def} (IV)	2,86 ^{hijkl} (II)	1,38 ^{ijkl} (II)	34,93 ^a (V)	8,51 ^{efghi} (III)	6,01 ^{efghijkl} (III)	2,05 ^{opqr} (II)	10,23 ^{defg} (IV)	2,43 ^{hijkl} (II)	9,70^b
<i>Pycnoporus sanguineus</i>	2,29 ^{hijkl} (II)	2,94 ^{efghijkl} (II)	0,50 ^l (II)	0,84 ^{ijkl} (II)	23,79 ^{bc} (IV)	24,39 ^b (IV)	0,68 ^{kl} (II)	0,79 ^{kl} (II)	0,88 ^{ijkl} (II)	0,86 ^{ijkl} (II)	5,79^c
<i>Schizophyllum commune</i>	0,51 ^{kl} (II)	0,64 ^{kl} (II)	0,88 ^{ijkl} (II)	1,66 ^{hijkl} (II)	5,75 ^{efghijkl} (III)	7,73 ^{efghijkl} (III)	0,64 ^{kl} (II)	0,57 ^{kl} (II)	1,04 ^{ijkl} (II)	0,50 ^l (II)	1,99^d
<i>Tyromyces palustris</i>	27,39 ^b (IV)	12,99 ^{def} (IV)	7,80 ^{efghijk} (III)	3,88 ^{lmnopqr} (II)	27,40 ^b (IV)	13,21 ^{de} (IV)	7,05 ^{efghijkl} (III)	3,25 ^{efghijkl} (II)	16,94 ^{cd} (IV)	8,11 ^{efghij} (III)	12,80^a
Rata-rata (<i>Average</i> , %)	9,64	6,11	2,24	1,81	20,62	12,53	3,13	1,54	6,19	2,63	
Rata-rata keseluruhan (<i>Overall average</i> , %)	7,87 ^b (III)	2,27 ^d (II)	2,24 ^d (II)	16,57 ^a (IV)	2,33 ^d (II)	4,41 ^c (II)					

Keterangan (Remarks): Angka-angka dalam kolom dan baris, dan rata-rata keseluruhan pada masing-masing kolom dan baris yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata pada uji Tukey $p \leq 0,05$ (The numbers within columns and rows, and overall average in each column and row followed by the same letter, means non-significantly different, Tukey test $p \leq 0,05$). Angka romawi dalam kurung menunjukkan kelas ketahanan (Romani numbers in parenthesis show class resistance)

Tabel 6. Rata-rata kehilangan berat sekrup yang berikatan dengan kayu
Table 6. Average weight loss of the screws inserted into wood

Jenis jamur (<i>Fungi species</i>)	Kehilangan berat sekrup (<i>Weight loss of screw</i> , %)					Rata-rata keseluruhan (<i>Overall average</i> , %)
	<i>Tetramerista glabra</i>	<i>Shorea teysmanniana</i>	<i>Diospyros korthalsiana</i>	<i>Palaquium burckii</i>	<i>Aglaia argentea</i>	
<i>Chaetomium globosum</i>	4,58 ^{abcde}	5,68 ^{abcde}	1,95 ^h	5,08 ^{abcde}	2,51 ^{gh}	3,96^{abc}
<i>Polyporus</i> sp.	3,24 ^{defgh}	4,04 ^{bcdefgh}	2,22 ^h	4,07 ^{bcdefgh}	3,58 ^{bcdefgh}	3,43^c
<i>Pycnoporus sanguineus</i>	5,92 ^{abcd}	7,26 ^a	2,62 ^{fgh}	4,39 ^{bcdefgh}	3,48 ^{bcdefgh}	4,73^a
<i>Schizophyllum commune</i>	5,37 ^{abcde}	6,38 ^{ab}	2,08 ^h	5,04 ^{abcde}	4,21 ^{bcdefgh}	4,62^{ab}
<i>Tyromyces palustris</i>	2,90 ^{efgh}	6,27 ^{abc}	2,32 ^{gh}	4,72 ^{abcde}	2,75 ^{fgh}	3,79^{bc}
Rata-rata keseluruhan (<i>Overall average</i> , %)	4,40^b	5,93^a	2,24^d	4,66^b	3,31^c	

Keterangan (*Remarks*): Angka-angka dalam kolom dan baris, dan rata-rata keseluruhan pada masing-masing kolom dan baris yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata pada uji Tukey $p \leq 0,05$ (*The numbers within columns and rows, and overall average in each column and row followed by the same letter, means non-significantly different, Tukey test $p \leq 0.05$*).

II), *Tetramerista glabra* termasuk agak-tahan (kelas III) dan *Diospyros korthalsiana* termasuk ke dalam kelas kayu tidak-tahan (kelas IV).

Pada Tabel 6 terlihat bahwa kehilangan berat sekrup yang berikatan dengan kayu yang tertinggi terjadi pada kayu *Shorea teysmanniana* yang diumpankan kepada jamur *Pycnoporus sanguineus*. Krilov (1987) menyebutkan bahwa logam yang dipasang pada delapan jenis kayu dalam satu genus (*Eucalyptus sideroxylon*, *E. maculata*, *E. muellerana*, *E. piperita*, *E. obliqua*, *E. sieberi*, *E. fastigata*, *E. macrorhynca*) menunjukkan hasil yang berlainan dimana dapat terjadi variasi kehilangan berat pada setiap jenis kayu. Williams dan Knaebe (2002) menyebutkan bahwa kayu yang mengandung zat ekstraktif besar mudah menimbulkan karat pada besi. Kehilangan berat tersebut terjadi karena reaksi antara zat ekstraktif dengan besi mengakibatkan kayu yang berasosiasi dengan sekrup logam terhidrolisis.

Foliente, Leicester, Ang, Mackenzie, dan Cole (2018) menyatakan bahwa pengkaratan pada awalnya merusak logam yang berikatan dengan kayu, kemudian secara berangsur merusak dan mempengaruhi ketahanan kayu. Menurut Kip dan van-Veen (2015), proses pengkaratan sekrup yang berikatan dengan komponen kayu merupakan dampak reaksi kimia, fisika dan mikrobiologis yang dapat menyebabkan pelapukan kayu. Proses biokorosi adalah akibat dari reaksi elektro kimia yang dipengaruhi atau diakibatkan mikroorganisme, seperti jamur

pelapuk. Jamur tersebut merupakan makhluk hidup yang membutuhkan nutrisi untuk bertahan hidup. Nutrisi tersebut didapat dari material tempat tumbuhnya dengan cara mengeluarkan cairan korosif yang dapat mendegradasi berbagai material, termasuk yang bukan makanan jamur. Cole dan Schofield (2000) menyebutkan bahwa secara alami, kayu adalah substansi korosif dan dapat dibuat lebih korosif dengan memberi perlakuan khusus. Menurut Noetzli Frey, Graf, dan Holdenrieder (2007), terdapatnya kandungan besi dalam kayu dapat meningkatkan aktivitas jamur dalam mendegradasinya.

Data bubuk karat yang tertinggal di dalam lubang kayu bekas sekrup dipasang dan interaksi antara kayu dan jamur disajikan pada Tabel 7. Bubuk karat terbanyak terjadi pada kayu *Tetramerista glabra* yang diletakkan pada biakan jamur *Tyromyces palustris*. Sedangkan bubuk karat yang terendah didapatkan pada kayu *Diospyros korthalsiana* yang diletakkan pada biakan *Polyporus* sp.

Didapatkan delapan jenis jamur yang memiliki kemampuan sedang dalam melapukkan lima jenis kayu, dan dua jenis jamur yakni jamur *Schizophyllum commune* dan *Lentinus lepideus* termasuk berkemampuan rendah (Tabel 2). Pada kayu yang berikatan dengan sekrup, kemampuan melapukkan kayu yang tinggi terjadi pada jamur *Tyromyces palustris* (12,80%), dan dua jenis jamur (*Polyporus* sp., *Pycnoporus sanguineus*) berkemampuan sedang, serta dua jenis jamur yaitu *Schizophyllum*

Tabel 7. Rata-rata berat bubuk karat di dalam lubang kayu bekas sekrup**Table 7. The average weight of rustic enamel in wood holes after pulling out the screws previously embedded into woods**

Jenis jamur (<i>Fungi species</i>)	Berat bubuk karat (<i>Weight of rustic enamel, mg</i>)					Rata-rata keseluruhan (<i>Overall average, mg</i>)
	<i>Tetramerista glabra</i>	<i>Shorea teysmanniana</i>	<i>Diospyros korthalsiana</i>	<i>Palaquium burckii</i>	<i>Aglaia argentea</i>	
<i>Chaetomium globosum</i>	0,40 ^{ab}	0,36 ^{abcd}	0,06 ^{gh}	0,30 ^{abcd}	0,25 ^{bcdef}	0,27^a
<i>Polyporus</i> sp.	0,30 ^{abcd}	0,19 ^{defgh}	0,05 ^h	0,27 ^{abcdef}	0,11 ^{efgh}	0,18^b
<i>Pycnoporus sanguineus</i>	0,37 ^{abcd}	0,34 ^{abcd}	0,06 ^{gh}	0,36 ^{abcd}	0,22 ^{bcdefgh}	0,27^a
<i>Schizophyllum commune</i>	0,39 ^{abc}	0,36 ^{abcd}	0,05 ^h	0,31 ^{abcd}	0,21 ^{cdefgh}	0,26^a
<i>Tyromyces palustris</i>	0,43 ^a	0,24 ^{bcdef}	0,09 ^{fgh}	0,28 ^{abcde}	0,32 ^{abcd}	0,27^a
Rata-rata keseluruhan (<i>Overall average, mg</i>)	0,38^a	0,30^b	0,06^d	0,31^b	0,22^c	

Keterangan (*Remarks*): Angka-angka dalam kolom dan baris, dan rata-rata keseluruhan pada masing-masing kolom dan baris yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata pada uji Tukey $p \leq 0,05$ (*The numbers within columns and rows, and overall average in each column and row followed by the same letter, means non-significantly different, Tukey test $p \leq 0.05$*).

commune (4,91%), *Chaetomium globosum* (4,13%) memiliki kemampuan rendah Tabel 5). Selain itu pada Tabel 6, kemampuan jamur dalam proses pengkaratan hingga merusak sekrup yang tinggi dijumpai pada *Pycnoporus sanguineus* (4,73%). Bubuk karat yang diakibatkan pengkaratan oleh aktivitas empat jenis jamur hampir sama, dan bubuk karat terendah oleh aktivitas jamur *Polyporus* sp. yakni 0,18% (Tabel 7).

IV. KESIMPULAN

Hasil klasifikasi ketahanan lima jenis kayu dari bagian teras dan gubal terhadap jamur pelapuk, yaitu *Diospyros korthalsiana* termasuk ke dalam kelompok kayu kelas IV (tidak-tahan), *Tetramerista glabra* dikelompokkan ke dalam kayu kelas III (agak-tahan) dan tiga jenis kayu (*Shorea teysmanniana*, *Palaquium burckii*, dan *Aglaia argentea*) termasuk kayu kelas II (tahan). Kerusakan kayu teras lebih rendah dibandingkan dengan kerusakan kayu gubal, namun kedua bagian tersebut masuk dalam kelas yang sama (kelas III).

Kerapatan berpengaruh terhadap tingkat ketahanan kayu terhadap jamur. Semakin tinggi kerapatan kayu semakin tinggi ketahanannya. Kerusakan kayu yang dipasang sekrup lebih tinggi

dibandingkan dengan kayu yang tidak disekrup. Kehilangan berat tertinggi dijumpai pada kayu *Palaquium burckii* yang disekrup dan diumpangkan kepada *Polyporus* sp.

Kehilangan berat sekrup yang berikatan dengan kayu yang tinggi terjadi pada *Shorea teysmanniana* yang diumpangkan jamur *Pycnoporus sanguineus*. Bubuk karat terbanyak didapatkan dari kayu *Tetramerista glabra* yang diumpangkan kepada jamur *Tyromyces palustris*. Banyaknya bubuk karat akibat aktivitas jamur *Chaetomium globosum*, *P. sanguineus*, *S. commune* dan *T. palustris*, hampir sama. *Lentinus lepideus* dan *Schizophyllum commune* memiliki kemampuan rendah dan delapan jenis jamur lain berkemampuan sedang dalam melapukkan kayu. Jamur jenis *P. sanguineus* menyebabkan kerusakan sekrup tertinggi.

KONTRIBUSI PENULIS

Ide, desain dan rancangan percobaan dilakukan oleh SS, DJ. Pengambilan data dilakukan oleh SS, AR, DJ. Analisis data dilakukan oleh SS, DJ dan penulisan manuskrip dilakukan oleh SS, AR, DJ. Perbaikan dan finalisasi manuskrip dilakukan oleh SS, DJ.

DAFTAR PUSTAKA

- Andianto, Hutapea, F.J., Hadjib, N., Abdurachman, Muslich, M., Djarwanto, ... & Indrawan, D.A.. (2014). Sifat dasar dan kegunaan kayu Papua. *Laporan Hasil Penelitian Tahun 2013*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bogor.
- Bouslimi, B., Koubaa, A., & Bergeron, Y. (2013). Variation of brown rot decay in eastern white cedar (*Thuja occidentalis* L.). *BioResources*, 8(3), 4735–4755.
- Cole, H.G., & Schofield, M.J. (2000). The corrosion of metals by wood. *Dalam* L.L. Shreir, R.A. Jarman & G.T. Burstein, *Corrosion*. Great Britain: Butterworth-Heinemann, Linacre House, Yordan Hill, Oxford OX2 8DP.
- Djarwanto. (2018). Jamur pelapuk kayu dan pelestarian sumber daya hutan. *Orasi Pengukuhan Profesor Riset*. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Jakarta.
- Djarwanto, Krisdianto, Supriadi A., Abdurachman, Jasni, Suprpti S., ... & Ismanto A. (2016). Sifat dasar dan kegunaan kayu. *Laporan Hasil Penelitian Tahun 2016*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Bogor.
- Djawanto, Suprpti, S. & Hutapea, F.J. (2018). Kemampuan sepuluh strain jamur melapukkan empat jenis kayu asal Manokwari. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 36(2), 129–138.
- Foliente, G.C., Leicester, R.H., Ang, C.H., Mackenzie, C., & Cole, I. (2018). Durability design of wood construction. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/283234837>, pada 7 Januari 2019.
- Freas, A.D. (1982). Evaluation maintenance and upgrading of wood structure. *A guide and commentary*. New York: The American Society of Civil Engineers. 104 hal.
- Haygreen, J.G. & Bowyer, J.C. (1999). *Forest products and wood science: An introduction*. Iowa State University. Ames, Iowa, USA.
- Hendrix, P.E. (2006). Corrosion on metals in contact with preservative treated wood an update. Diakses dari <http://www.archchemicals.com/Fed/wolw/Docs/corrosion-of-metals-606>, pada 28 April 2013.
- Hutapea, F.J., & Ruwawak, M. (2014). Pemanfaatan kayu Papua kurang dikenal melalui pendekatan sifat dasar kayu. *Dalam* P.M. Utomo & H.S. Innah (Eds.), *Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian Kehutanan BPK Manokwari Tahun 2013, Peran Penelitian Integratif dalam Pembangunan Kehutanan di Tanah Papua*. Diakses dari <http://www.balithutmanokwari.com>., pada 6 Februari 2017.
- Kahl T., Arnstadt T., Baber K., Bassler C., Bauhus J., Borken W., ... Gossner M.M. (2017). Wood decay rates of 13 temperate tree species in relation to wood properties, enzyme activities and organismic diversities. *Forest Ecology and Management* 391, 86-95.
- Kip, N., & Van-Veen, J.A.. (2015). Mini review, the dual role of microbes in corrosion. *The ISME Journal* 9, 542-551.
- Krilov, A. (1987). Corrosive properties of some Eucalypts. *Wood Science and Technology* 21, 211-217.
- Li Z.W., Marston, N.J., & Jones M.S. (2011). Corrosion of fasteners in treated timber. *Branz study report 241*. Branz Ltd, Judgeford, New Zealand.
- Martawijaya, A., & Barly. (2010). *Pedoman pengawetan kayu untuk mengatasi jamur dan rayap pada bangunan rumah dan gedung*. Bogor: IPB Press.
- Mori S., Itoh A., Nanami S., Tan S., Chong L., & Yamakura T. (2013). Effect of wood density and water permeability on wood decomposition rates of 32 Bornean rainforest trees. *Journal of Plant Ecology* 7(4), 356-363.
- Muslich, M., Hadjib, N., & Rulliaty, S. (2011). Manfaat pohon ki kendal (*Ebretia acuminatissima* R.Br.). *Buletin Penelitian Hasil Hutan*, 17(1), 1–7.

- Noetzli, K.P., Frey, A.B.B., Graf, F., & Holdenrieder, T.S.O. (2007). Release of iron from bonding nails in torrent control check dams and its effect on wood decomposition by *Fomitopsis pinicola*. *Wood Research* 52, 47-60.
- Oey, D.S. (1990). Berat jenis dari jenis-jenis kayu Indonesia dan pengertian beratnya kayu untuk keperluan praktek. *Pengumuman No. 3*. Lembaga Penelitian Hasil Hutan, Bogor.
- SAS Institute. (1997). SAS (Statistical Analysis System) guide for personal computers (Edisi 6). SAS Institute Inc. Cary, N.C 27512-8000. USA.
- Standar Nasional Indonesia (SNI). (2014). *Uji ketahanan kayu terhadap organisme perusak kayu* (SNI 7207-2014). Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.
- Steel, R.G.D., & Torrie, J. H. (1993). *Prinsip dan prosedur statistika suatu pendekatan biometrik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sumarni, G., Muslich, M., Hadjib, N., Krisdianto, Malik, D., Suprpti, S., & Siagian, R. M. (2009). Sifat dan kegunaan kayu: 15 jenis kayu andalan setempat Jawa Barat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Bogor.
- Suprpti, S., & Djarwanto. (2012). Ketahanan enam jenis kayu terhadap jamur pelapuk. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 30(3), 227–234.
- Suprpti, S., & Djarwanto. (2014). Ketahanan lima jenis kayu asal Ciamis terhadap sebelas strain jamur pelapuk. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 32(3), 189–198.
- Suprpti, S., & Djarwanto. (2015). Uji pelapukan lima jenis kayu yang dipasang sekrup logam. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 33(4), 365–376.
- Suprpti, S., Djarwanto, & Andianto. (2016). Daya tahan enam jenis kayu asal Papua terhadap jamur perusak. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 34(2), 157–165.
- Takahashi, M., & Kishima, T. (1973). Decay resistance of sixty-five Southeast Asian timber specimens in accelerated. *Tonan Ajia Kenkyu*, 10(4), 525–541.
- Williams, R.S., & Knaebe, M. (2002). Iron stain on wood. Finish Line Forest Products Laboratory. USDA Forest Service, Madison. Diakses dari <http://www.fpl.fs.fed.us>, pada 26 Agustus, 2008.
- Xu X. (2017). Corrosion of embedded ferrous metals in woods. Diakses dari <http://www.corrosionguru.com>. p.: 1-9, pada 20 Juli 2018.

Lampiran 1. Analisis sidik ragam pengaruh jenis, bagian kayu, dan jamur terhadap pengurangan berat contoh uji

Appendix 1. Analysis of variance the influence of wood species, part of the log, and fungus against samples weight loss

Sumber variasi (<i>Source of varians</i>)	Derajat bebas (<i>Degree of freedom</i>)	Jumlah kuadrat (<i>Sum of square</i>)	Kuadrat tengah (<i>Mean square</i>)	F	<i>Significant F of F</i>
Perlakuan (<i>Treatments</i>)					
Jenis kayu (<i>Wood species</i>), A	4	9855,47	2463,87	366,89	0,0001
Bagian kayu (<i>Part of log</i>), B	1	71,12	71,12	10,59	0,0012
Jamur (<i>Fungus</i>), C	9	1545,51	171,72	25,57	0,0001
Interaksi (<i>Interaction</i>), AB	4	981,76	245,44	36,55	0,0001
Interaksi (<i>Interaction</i>), AC	36	5015,62	139,32	20,75	0,0001
Interaksi (<i>Interaction</i>), BC	9	893,85	99,32	14,79	0,0001
Interaksi (<i>Interaction</i>), ABC	36	1167,69	32,44	4,83	0,0001
Galat (<i>Error</i>)	400	2686,22	6,72		
Total	499	22217,23			

Lampiran 2. Analisis sidik ragam pengaruh jenis kayu, sekrup, jamur terhadap pengurangan berat contoh

Appendix 2. Analysis of variance the influence of wood species, screw, fungus to samples weight loss

Sumber variasi (<i>Source of varians</i>)	Derajat bebas (<i>Degree of freedom</i>)	Jumlah kuadrat (<i>Sum of square</i>)	Kuadrat tengah (<i>Mean square</i>)	F	<i>Significant F of F</i>
Perlakuan (<i>Treatments</i>)					
Jenis kayu (<i>Wood species</i>), A	4	4923,99	1231,00	126,17	0,0001
Sekrup (<i>Scren</i>), B	1	928,51	928,51	95,17	0,0001
Strain fungi (<i>Fungus strains</i>), C	4	8592,04	2148,01	220,16	0,0001
Interaksi (<i>Interaction</i>), AB	4	1480,63	370,16	37,94	0,0001
Interaksi (<i>Interaction</i>), AC	16	3332,39	208,27	21,35	0,0001
Interaksi (<i>Interaction</i>), BC	4	478,41	119,60	12,26	0,0001
Interaksi (<i>Interaction</i>), ABC	16	1094,15	68,38	7,01	0,0001
Galat (<i>Error</i>)	250	2439,19	9,76		
Total	299	23269,31			

Lampiran 3. Analisis sidik ragam pengaruh jenis kayu, jamur terhadap kehilangan berat sekrup

Appendix 3. Analysis of variance the influence of wood species, fungi to weight loss of screw

Sumber variasi (<i>Source of varians</i>)	Derajat bebas (<i>Degree of freedom</i>)	Jumlah kuadrat (<i>Sum of square</i>)	Kuadrat tengah (<i>Mean square</i>)	F	<i>Significant F of F</i>
Perlakuan (<i>Treatments</i>)					
Jenis kayu (<i>Wood species</i>), A	4	235,33	58,83	34,57	0,0001
Jamur (<i>Fungi</i>), B	4	36,93	9,23	5,42	0,0005
Interaksi (<i>Interaction</i>), AB	16	55,92	3,50	2,05	0,0144
Galat (<i>Error</i>)	125	212,73	1,70		
Total	149	540,91			

Lampiran 4. Analisis sidik ragam pengaruh jenis kayu, jamur terhadap bobot bubuk karat
Appendix 4. Analysis of variance the influence of wood species, fungi to weight of rustic enamel

Sumber variasi (<i>Source of varians</i>)	Derajat bebas (<i>Degree of freedom</i>)	Jumlah kuadrat (<i>Sum of square</i>)	Kuadrat tengah (<i>Mean square</i>)	F	Significant F of F
Perlakuan (<i>Treatments</i>)					
Jenis kayu (<i>Wood spesies</i>), A	4	17365,56	4341,39	60,34	0,0001
Jamur (<i>Fungi</i>), B	4	1771,56	442,89	6,16	0,0001
Interaksi (<i>Interaction</i>), AB	16	2060,57	128,79	1,79	0,0394
Galat (<i>Error</i>)	125	8993,17	71,95		
Total	149	30190,86			