**KARAKTERISTIK DAN VARIASI SIFAT FISIK KAYU
ACACIA MANGIUM Willd. PADA BEBERAPA JARAK TANAM
DAN KEDUDUKAN AKSIAL-RADIAL**

*Characteristic and Variation of Acacia mangium Willd.
Wood Physical Properties in Many Plantation Spacings and Axial-Radial Position*

Mohamad Siarudin¹ dan Sri Nugroho Marsoem²

¹Balai Penelitian Kehutanan Ciamis

²Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

ABSTRACT

This study aimed to identify characteristic and variation of A. mangium wood physical properties in different planting spacings and axial-radial position. Materials used were 8 years old A. mangium wood from Subanjeriji, Palembang, South Sumatera with three spacings: 2 m x 3 m, 2 m x 4 m and 3 m x 3 m. Three sample trees in diameter of 21 cm - 25 cm from each planting spacing were taken by randomly. Specimens in each tree were taken in 3 axial position (bottom, middle, and top of trunk), and 3 radial position (near pith, middle and near bark). Parameters measured were wood density, fresh moisture content (FMC), equilibrium moisture content (EMC), total tangential shrinkage (TS), radial shrinkage (RS), longitudinal shrinkage (LS) and T/R ratio (T/R). The result showed that total averages of wood density, FMC, TS, RS, LS, and T/R were 0,45 gr/cm³; 118,40%; 7,63%; 3,53%; 0,71% and 2,23% respectively. Differences on wood physical properties of three spacing were found at FMC, TS and LS; while other properties were relatively not different. Based on the density, FMC and dimension change, A. mangium wood grown in 2 m x 4 m plantation spacing showed the best performance, than followed by 3 m x 3 m and 2 m x 3 m. Based on axial orientation, wood density tend to increase from bottom to upper stem, FMC, EMC, and TS, while other properties were not different. Based on radial orientation, the wood density and TS tend to increase from near the pith to near the bark, while FMC and LS have reversed pattern.

Key Words: *Density, fresh moisture content, plantation spacing, wood physical properties*

ABSTRAK

Upaya diversifikasi pemanfaatan kayu mangium perlu didukung dengan informasi sifat-sifat kayu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perlakuan silvikultur dan posisi kayu pada batang dapat menjadi penyebab variabilitas sifat kayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan variasi sifat fisika kayu mangium (*Acacia mangium* Willd.) pada beberapa jarak tanam serta pada kedudukan aksial dan radial. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kayu mangium umur 8 tahun dari Subanjeriji, Palembang, Sumatera Selatan, pada tiga jarak tanam, yaitu 2 m x 3 m, 2 m x 4 m, dan 3 m x 3 m. Tiga sampel pohon pada diameter 21 cm - 25 cm dipilih secara acak dari masing-masing jarak tanam. Pengambilan contoh uji pada masing-masing pohon terpilih dilakukan pada 3 aksial (pangkal, tengah dan ujung) dan 3 arah radial (dekat kulit, tengah dan dekat hati). Parameter-parameter diukur dalam penelitian ini adalah kerapatan kayu, kadar air segar (KAS), kadar air kering udara/seimbang (KAKU), penyusutan tangensial (ST), penyusutan radial (SR), penyusutan longitudinal (SL), serta rasio penyusutan tangensial dan radial (T/R). Hasil menunjukkan bahwa rata-rata kerapatan kayu, KAS, KAKU, ST, SR, SL dan T/R masing-masing adalah 0,45 gr/cm³; 118,40%; 13,33%; 7,63%; 3,53%; 0,71% dan 2,23%. Perbedaan nilai sifat fisika kayu mangium pada ketiga jarak tanam terjadi pada KAS, ST dan SL, sedangkan nilai kerapatan kayu, KAKU, SR dan T/R relatif seragam. Kayu mangium pada jarak tanam 2 m x 4 m memiliki sifat fisika yang lebih unggul dibanding jarak tanam lainnya. Jarak tanam 2 m x 3 m menghasilkan sifat-sifat kayu yang diduga menghasilkan porsi kayu juvenil tinggi, jika dilihat dari kerapatan yang relatif rendah dan penyusutan longitudinal yang relatif tinggi. Berdasarkan arah aksial, kayu mangium memiliki kecenderungan penurunan kerapatan kayu, KAS, KAKU dan ST dari pangkal batang ke arah ujung, sedangkan sifat-sifat lain relatif seragam. Berdasarkan arah radial, kayu mangium memiliki kecenderungan peningkatan nilai kerapatan dan ST dari bagian dekat hati/empulur ke bagian lebih luar, sedangkan KAS dan SL memiliki pola sebaliknya.

Kata kunci: Jarak tanam, kadar air segar, kerapatan kayu, sifat fisika kayu

I. PENDAHULUAN

Tanaman mangium (*Acacia mangium* Willd.) dikenal sebagai jenis cepat tumbuh yang dikembangkan di Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk bahan baku pulp dan kertas. Jenis ini dipilih dalam pengembangan HTI karena riap pertumbuhan yang cukup tinggi, persyaratan silvikultur yang mudah, mampu tumbuh baik

pada lahan kurang subur, serta memiliki sifat kayu yang memenuhi syarat untuk produksi pulp (Hardiyanto dan Kuncoro, 1999).

Sejalan dengan menipisnya pasokan kayu dari hutan alam, pengelolaan hutan tanaman mangium baik di lahan pemerintah maupun lahan rakyat menjadi harapan baru untuk dikembangkan, tidak hanya sebagai pemasok bahan baku pulp tetapi juga untuk kayu

pertukangan. Pengelolaan hutan tanaman mangium untuk kayu pertukangan sedikit berbeda dengan pengelolaan untuk pulp. Dalam pengelolaan hutan untuk kayu pertukangan, perlakuan silvikultur diarahkan untuk menghasilkan tanaman yang tumbuh cepat, batang lurus dan bebas cabang tinggi, serta sifat-sifat dasar kayu yang sesuai. Salah satu sifat dasar kayu yang penting untuk diketahui adalah sifat fisika yang meliputi: kerapatan, kadar air, dan perubahan dimensi kayu. Sifat-sifat tersebut dapat dijadikan sebagai parameter kualitas kayu, serta dapat memprediksi sifat-sifat kayu lainnya seperti kekuatan kayu, sifat pengeringan dan sebagainya.

Pengaturan jarak tanam adalah salah satu perlakuan silvikultur yang dilakukan pada awal penanaman. Jarak tanam menggambarkan ruang tumbuh yang menentukan tingkat persaingan zat hara, air dan cahaya, serta secara tidak langsung akan menentukan laju pertumbuhan. Zobel dan Buijtenen (1989) menerangkan bahwa kandungan air dalam tanah, penetrasi energi radiasi dan pencahayaan pada tajuk akan menghasilkan pola pertumbuhan yang juga dapat mempengaruhi sifat-sifat kayu.

Satu hal penting dalam pengelolaan hutan tanaman adalah kekurangan perhatian untuk menempatkan kualitas kayu sebagai pertimbangan untuk mengelola hutan umumnya maupun untuk mengolah kayu khususnya (Prayitno, 1987). Penelitian pada tanaman mangium lebih banyak secara parsial pada teknik silvikultur untuk memacu riap pertumbuhan ataupun karakterifikasi sifat-sifat kayunya. Informasi tentang sifat-sifat kayu mangium yang diakibatkan oleh perlakuan silvikultur yang

diterapkannya masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter sifat fisika kayu mangium asal Subanjeriji, mengetahui pengaruh tiga jarak tanam terhadap sifat-sifat kayu mangium, serta untuk mengetahui variasi sifat kayu mangium tersebut pada berbagai kedudukan aksial dan radial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengaturan jarak tanam pada hutan tanaman mangium untuk menghasilkan sifat kayu yang diinginkan. Informasi mengenai variasi sifat kayu pada kedudukan aksial dan radial juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan sortimen kayu untuk penggunaan yang sesuai.

II. BAHAN DAN METODE

A. Prosedur Pelaksanaan

Bahan penelitian ini adalah kayu mangium (*Acacia mangium* Willd.) umur 8 tahun yang diambil di areal HTI PT. Musi Hutan Persada, Subanjeriji, Palembang, Sumatera Selatan. Mangium yang ditanam pada tahun 1990/1991 berasal dari wilayah Cairn, Queensland (Hardiyanto, 1999). Pengambilan sampel dilakukan pada 3 jarak tanam, yaitu 2 m x 3 m (A), 2 m x 4 m (B) dan 3 m x 3 m (C). Petak lapangan yang dipilih sebagai lokasi pengambilan sampel adalah petak 7 Toman II untuk jarak tanam 3 m x 3 m, petak 29 Toman untuk jarak tanam 2 m x 3 m dan petak 5 A Sodong Selatan untuk jarak tanam 2 m x 4 m. Ketiga petak tersebut memiliki kondisi biofisik dan perlakuan yang sama, antara lain ketinggian tempat 80 m dpl, curah hujan 3.055 mm/th, jenis tanah podzolik merah kuning, vegetasi awal

alang-alang, perlakuan penyiapan lahan dilakukan secara mekanis serta perlakuan pemupukan dengan 70 gr TSP dan 30 gr urea.

Pada setiap jarak tanam diambil 3 sampel secara acak pada kelas diameter 21 cm - 25 cm, dengan pertimbangan bahwa kelas diameter tersebut lebih aplikatif untuk diteliti sifat fisika dan mekaniknya, selain populasinya yang cukup (di atas 20%) pada ketiga jarak tanam yang ada. Pada setiap pohon yang terpilih sebagai sampel diambil bagian batang bebas cabang pada tiga kedudukan aksial (bagian pangkal, tengah dan ujung). Bagian-bagian tersebut dipotong secara melintang berbentuk piringan setebal 3 cm untuk bahan contoh uji kerapatan dan kadar air, dan piringan setebal 5 cm untuk bahan contoh uji perubahan dimensi kayu. Pada setiap piringan diambil tiga bagian arah radial yaitu dekat hati, tengah dan dekat pangkal. Gambar skema pengambilan sampel kayu mangium disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema pengambilan sampel kayu mangium

Parameter-parameter sifat fisika kayu yang diukur dalam penelitian ini adalah kerapatan kayu, kadar air segar, kadar air kering udara, dan perubahan dimensi kayu. Perubahan dimensi kayu terdiri dari penyusutan tangensial, penyusutan radial, penyusutan longitudinal, serta rasio penyusutan tangensial dan radial (T/R). Standar pembuatan ukuran dan pengujian contoh uji dalam penelitian ini menggunakan BS (*British Standard*) nomor 373 (Anonim, 1957).

B. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis keragaman (*Analysis of varians*) tiga arah Model 1/efek tetap (*Fixed Factor Level for Three-Factor Studies*). Analisis keragaman yang menunjukkan hasil berbeda nyata/signifikan diuji lanjut dengan uji Tukey/HSD (*Honestly Significant Difference*) untuk mengetahui bagian-bagian mana dari faktor-faktor tersebut yang menunjukkan perbedaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Umum Sifat Fisika Kayu Mangium Asal Subanjeriji

Hasil pengukuran sifat fisika kayu mangium pada masing-masing jarak tanam, kedudukan aksial dan radial batang disajikan pada Tabel 1 yang menunjukkan nilai rata-rata kerapatan adalah $0,45 \text{ g/cm}^3$, dengan kisaran antara $0,37 \text{ g/cm}^3$ - $0,52 \text{ g/cm}^3$. Hal ini sebanding dengan penelitian Ginoga (1997) pada mangium dari Sumatera Selatan yang melaporkan kisaran kerapatan $0,40 \text{ g/cm}^3$ - $0,42 \text{ g/cm}^3$. Demikian pula dengan laporan penelitian pada tanaman mangium dari beberapa daerah di Indonesia oleh

Tabel 1. Perbandingan sifat fisika kayu mangium berdasarkan jarak tanam pada kedudukan aksial dan radial batang yang berbeda-beda

Jarak tanam (m)	Letak pada batang		Kerapatan (g/cm ²)	KAS (%)	KAKU (%)	Perubahan dimensi			T/R
						ST tot (%)	SR tot (%)	SL tot (%)	
2x3	Aksial	P	0,48	127,56	13,33	7,52	3,58	0,80	2,33
		T	0,41	138,84	13,09	7,31	3,42	0,80	2,16
		U	0,43	128,90	13,22	7,18	3,45	0,75	2,16
	Radial	DH	0,37	145,73	13,19	7,04	3,41	0,85	2,33
		T	0,48	126,25	13,23	7,35	3,66	0,72	2,04
		DK	0,49	123,32	13,22	7,61	3,37	0,77	2,28
2x4	Aksial	P	0,52	120,08	13,89	8,44	3,71	0,73	2,32
		T	0,44	117,63	13,03	8,28	3,67	0,67	2,29
		U	0,43	97,44	13,06	8,08	3,83	0,68	2,12
	Radial	DH	0,38	107,61	13,08	7,83	3,57	0,83	2,26
		T	0,48	117,79	13,24	8,24	3,84	0,65	2,16
		DK	0,52	109,75	13,66	8,74	3,80	0,60	2,32
3x3	Aksial	P	0,50	116,59	13,67	7,87	3,24	0,69	2,47
		T	0,44	124,26	13,32	7,28	3,41	0,64	2,20
		U	0,42	94,28	13,33	6,75	3,42	0,66	2,01
	Radial	DH	0,37	127,47	13,48	6,60	3,06	0,74	2,23
		T	0,47	120,22	13,45	7,51	3,37	0,51	2,30
		DK	0,52	87,44	13,39	7,80	3,65	0,74	2,16
Rata-rata			0,45	118,40	13,33	7,63	3,53	0,71	2,23

Keterangan:

P = pangkal batang; T = tengah batang; U = ujung batang; DH = dekat hati; T = tengah; DK = dekat kulit; KAS = kadar air segar (%);

KAKU = kadar air kering udara (%); ST tot = penyusutan tangensial total (%); SR tot = penyusutan radial total (%); T/R = rasio penyusutan tangensial dengan radial; SL tot = penyusutan longitudinal total (%).

Martawijaya (1990) yang menyebutkan nilai rata-rata kerapatan 0,49 g/cm³. Kerapatan dalam kisaran ini termasuk sedang menurut klasifikasi yang dikemukakan oleh Panshin dan de Zeew (1980), serta termasuk dalam kelas kuat III untuk klasifikasi menurut Seng (1990). Berdasarkan hal ini maka kayu mangium cukup kuat untuk dijadikan sebagai kayu pertukangan, serta cukup mudah dalam pengerjaannya karena tidak terlalu keras. Kadar air segar batang pohon mangium yang baru ditebang rata-rata 118,40% dengan kisaran 87,44% - 145,73%. Nilai ini juga tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian Ginoga (1997) yang menyebutkan kisaran nilai kadar air segar kayu mangium antara 98,6% - 125%.

Kayu mangium pada penelitian ini memiliki kadar air kering udara rata-rata 13,33 % dengan kisaran antara 13,03% - 13,89%. Hal ini tidak

jauh berbeda dengan pendapat Soenardi (1976) bahwa kadar air kayu yang diletakkan pada atmosfir terbuka untuk iklim Indonesia berkisar 15%. Berdasarkan data kadar air segar dan kadar air kering udara rata-rata tersebut, kayu mangium yang baru ditebang akan menguapkan sekitar 88,7% air untuk mencapai kadar air seimbang. Informasi ini dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengeringan baik alami maupun buatan, untuk menghindari terjadinya cacat pengeringan.

Rata-rata penyusutan tangensial total, penyusutan radial total dan penyusutan longitudinal total kayu mangium pada penelitian ini masing-masing sebesar 7,36% (kisaran 6,60% - 8,74%), 3,53% (kisaran 3,06% - 3,84%) dan 0,71% (kisaran 0,51% - 0,85%). Kisaran-kisaran ini sesuai dengan pendapat Brown *et al.* (1952)

yang mengemukakan bahwa penyusutan tangensial dari kondisi segar ke kondisi kering tanur sebesar 4,3% - 14%, serta penyusutan radial sebesar 2,1% - 8,5% untuk kebanyakan spesies, sedangkan pada penyusutan longitudinal hasil pengukuran yang didapat pada penelitian ini lebih besar daripada pendapat Brown *et al.* (1952) yang menyatakan bahwa penyusutan longitudinal untuk kebanyakan spesies berkisar 0,1% - 0,2% dan jarang melebihi 0,4%. Hal ini diduga disebabkan karena mangium memiliki proporsi kayu juvenil yang cukup besar di mana Haygreen dan Bowyer (1996) menjelaskan bahwa pada kayu juvenil nilai penyusutan longitudinal dapat mencapai 3% atau bahkan dapat mencapai 9 - 10 kali penyusutan kayu normal (Boone dan Chudnoff *cit.* Marsoem, 1996).

Rasio T/R kayu mangium pada penelitian ini adalah 2,23 dengan kisaran antara 2,01 - 2,47. Angka ini termasuk lebih kecil jika dibandingkan dengan hasil penelitian Kader dan Sahri (1993) yang melaporkan angka T/R 3,37 pada kayu mangium umur 6 tahun di Sabah, Malaysia. Namun demikian, nilai rata-rata T/R 2,23 pada penelitian ini lebih besar jika dibandingkan dengan pernyataan Brown *et al.* (1952) bahwa nilai T/R untuk kayu daun berpori tata baur 1,80 atau pada kayu dengan berat jenis 0,40 - 0,49

sebesar 1,76. Berdasarkan informasi ini, kayu mangium perlu diantisipasi dalam penentuan sortimen penggergajian agar dalam proses pengeringan tidak mengalami cacat pengeringan. Penggunaan kayu mangium untuk papan majemuk seperti kayu lapis, *Laminated Veneer Lumber* (LVL) maupun papan partikel yang mengabaikan sifat anisotropi kayu dapat lebih menguntungkan karena orientasi arah tangensial, radial dan longitudinal dieliminir dengan adanya ikatan perekat.

B. Variasi Sifat Kayu Mangium pada Beberapa Jarak Tanam

Rata-rata hasil pengukuran sifat fisika kayu mangium berdasarkan jarak tanam disajikan pada Tabel 2, sedangkan analisis keragaman (*Analysis of Variance*) sifat fisika kayu mangium disajikan dalam Tabel 3.

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa jarak tanam awal kayu mangium tidak menyebabkan perbedaan nyata (taraf kepercayaan 95%) pada nilai kerapatan, kadar air kering udara, penyusutan radial total, serta rasio T/R. Jarak tanam menyebabkan perbedaan nyata (taraf kepercayaan 95%) nilai kadar air dan perbedaan sangat nyata (taraf kepercayaan 99%) penyusutan tangensial total dan penyusutan longitudinal total.

Tabel 2. Sifat fisika kayu mangium umur 8 tahun berdasarkan jarak tanam asal Subanjeriji

Variabel Pengamatan		Kerapatan (g/cm ³)	KAS (%)	KAKU (%)	Perubahan Dimensi			T/R
					ST tot (%)	SR tot (%)	SL tot (%)	
Jarak Tanam	2 m x 3 m	0.44	131.76	13.21	7.33	3.48	0.78	2.22
	2 m x 4 m	0.46	111.72	13.33	8.27	3.74	0.69	2.25
	3 m x 3 m	0.45	111.71	13.44	7.30	3.36	0.66	2.23

Keterangan:

KAS = kadar air segar (%); KAKU = kadar air kering udara (%); ST tot = penyusutan tangensial total (%);

SR tot = penyusutan radial total (%); T/R = rasio penyusutan tangensial dengan radial; SL tot = penyusutan longitudinal total (%).

Tabel 3. Hasil analisis keragaman sifat fisika kayu mangium

Sumber keragaman	Variabel pengamatan	Jumlah kuadrat	Kuadrat tengah	F. hitung	Signifikansi
Jarak tanam	Kerapatan	5.217E-03	2.609E-03	0.942 ns	0.395
	KAS	5426.233	2713.116	3.885 *	0.028
	KAKU	0.691	0.346	1.449 ns	0.244
	ST tot	16.285	8.142	12.312 **	0.000
	SR tot	2.052	1.026	2.306 ns	0.109
	SL tot	0.202	0.101	3.475 *	0.038
	T/R	1.225E-02	6.127E-03	0.024 ns	0.976
Aksial	Kerapatan	9.200E-02	4.600E-02	16.615 **	0.000
	KAS	4959.907	2479.954	3.551 *	0.037
	KAKU	3.745	1.872	7.849 **	0.001
	ST tot	4.948	2.474	3.741 *	0.030
	SR tot	6.160E-02	3.080E-02	0.069 ns	0.933
	SL tot	2.738E-02	1.369E-02	0.471 ns	0.627
	T/R	1.043	0.522	2.052 ns	0.138
Radial	Kerapatan	0.275	0.137	49.602 **	0.000
	KAS	4992.526	2496.263	3.574 *	0.036
	KAKU	0.439	0.219	0.920 ns	0.405
	ST tot	10.887	5.443	8.231 **	0.001
	SR tot	1.295	0.648	1.456 ns	0.242
	SL tot	0.432	0.216	7.430 **	0.001
	T/R	0.176	8.809E-02	0.347 ns	0.709
Jarak tanam* Aksial* Radial	Kerapatan	0.007	0.001	0.255 ns	0.977
	KAS	5152.893	644.112	0.922 ns	0.507
	KAKU	0.965	0.121	0.482 ns	0.862
	ST tot	5.212	0.652	0.891 ns	0.532
	SR tot	4.902	0.613	1.797 ns	0.103
	SL tot	0.197	0.025	0.882 ns	0.539
	T/R	3.756	0.470	2.099 ns	0.056

Keterangan:

ns = tidak berbeda nyata

* = berbeda nyata (taraf kepercayaan 95%)

** = berbeda sangat nyata (taraf kepercayaan 99%)

Perbandingan kerapatan mangium berdasarkan jarak tanam tidak menunjukkan adanya perbedaan nyata. Hasil penelitian pada tanaman mangium di Subanjeriji, Sumatera Selatan oleh Siregar (1993) menghasilkan kesimpulan bahwa jarak tanam cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan diameter, yaitu jarak tanam yang lebar menghasilkan pertumbuhan diameter lebih besar meskipun pertumbuhan tingginya hampir sama. Namun demikian, pertumbuhan diameter yang berpengaruh pada tanaman mangium belum terbukti memiliki hubungan dengan kerapatan kayunya.

Hasil rekapitulasi analisis keragaman kadar air segar sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa kadar air segar berbeda nyata antar jarak tanam. Perbandingan nilai kadar air segar antar jarak tanam disajikan pada Gambar 2.

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa kadar air segar tertinggi terdapat pada jarak tanam 2 m x 3 m, kemudian lebih rendah pada jarak tanam 2 m x 4 m dan 3 m x 3 m. Hasil uji lanjut pada perbandingan kadar air antar jarak tanam ini menunjukkan adanya perbedaan nyata antara jarak tanam 2 m x 3 m dengan jarak tanam

Gambar 2. Perbandingan kadar air segar antar jarak tanam

lainnya, sementara jarak tanam 2 m x 4 m relatif seragam dengan 3 m x 3 m. Pola sebaran ini berlawanan dengan kecenderungan nilai kerapatan di mana jarak tanam 2 m x 3 m memiliki nilai yang relatif lebih rendah di antara jarak tanam lainnya meskipun secara statistik dinyatakan seragam. Menurut Panshin dan de Zeew* (1980), air dalam kayu terletak dalam dinding sel sebagai air terikat, dan air dalam rongga sel sebagai air bebas. Pada jarak tanam 2 m x 3 m dengan kerapatan yang relatif lebih rendah, memungkinkan lebih banyak rongga sel yang dapat mengandung air bebas.

Hasil analisis keragaman perubahan dimensi sebagaimana disajikan dalam Tabel 3

menunjukkan perbedaan sangat nyata dan nyata pada penyusutan tangensial total dan penyusutan longitudinal, sedangkan penyusutan arah radial relatif seragam baik antar jarak tanam maupun kedudukan radial dan aksial batang. Perbandingan penyusutan tangensial antar jarak tanam secara grafis disajikan pada Gambar 3.

Pada Gambar 3 menunjukkan nilai penyusutan tangensial tertinggi pada jarak tanam 2 m x 4 m (8,27%), kemudian berurutan lebih rendah pada jarak tanam 3 m x 3 m (7,33%) dan 2 m x 3 m (7,30%). Berdasarkan hasil uji lanjut Tukey/HSD pada penyusutan tangensial ini didapat perbedaan sangat nyata (Sig. = 0,000) antar jarak tanam 2 m x 4 m dengan dua jarak tanam lainnya, sementara jarak tanam 2 m x 3 m dengan 3 m x 3 m relatif seragam (Sig. = 0,988).

Tingginya nilai penyusutan tangensial pada jarak tanam 2 m x 4 m diduga disebabkan oleh tingginya kerapatan kayu pada jarak tanam ini. Haygreen dan Bowyer (1996) mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi perubahan dimensi adalah kandungan air dalam kayu dan zat dinding sel. Hubungan yang erat antara kerapatan dengan penyusutan ini dijelaskan lebih lanjut oleh Brown *et al.* (1952) bahwa perubahan

Gambar 3. Perbandingan penyusutan tangensial dan longitudinal kayu mangium antar jarak tanam

dimensi terjadi sebagai perubahan volumetrik air (terikat) dalam dinding sel di mana dinding sel dengan ketebalan tinggi yang memiliki kemampuan serapan air tinggi pula akan menyebabkan perubahan dimensi yang besar.

Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa penyusutan longitudinal tertinggi terdapat pada jarak tanam 2 m x 3 m, kemudian lebih rendah pada 2 m x 4 m dan 3 m x 3 m. Berdasarkan uji lanjut Tukey/HSD, perbedaan terjadi antara jarak tanam 2 m x 3 m dengan 3 m x 3 m, sedangkan pada jarak tanam 2 m x 4 m tidak berbeda nyata dengan kedua jarak tanam lainnya.

Penyusutan longitudinal yang cukup tinggi pada jarak tanam 2 m x 3 m ini diduga disebabkan porsi juvenil yang lebih tinggi. Hal ini dapat dikaitkan dengan nilai kerapatan pada jarak tanam ini yang cenderung lebih rendah dari jarak tanam lainnya. Menurut Haygreen dan Bowyer (1996), nilai penyusutan longitudinal pada kayu juvenil dapat mencapai 3%; atau bahkan dapat mencapai 9 - 10 kali penyusutan kayu normal (Boone dan Chudnoff *cit.* Marsoem, 1996). Namun demikian, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sebab yang pasti.

C. Variasi Sifat Fisika Kayu Mangium pada Kedudukan Aksial dan Radial

Rata-rata hasil pengukuran sifat fisika kayu mangium berdasarkan kedudukan aksial dan radial disajikan pada Tabel 4. Hasil analisis keragaman pada Tabel 4 menunjukkan adanya perbedaan sangat nyata berdasarkan kedudukan aksial batang mangium pada kerapatan dan kadar air kering udara, serta perbedaan nyata pada kadar air segar dan penyusutan tangensial total, sedangkan sifat-sifat lain pada kedudukan aksial

tersebut relatif seragam. Pada kedudukan radial batang, perbedaan sangat nyata terdapat pada kerapatan dan penyusutan tangensial total dan penyusutan longitudinal total; perbedaan nyata pada kadar air segar, serta nilai yang relatif seragam pada kadar air kering udara, penyusutan radial total, dan rasio T/R. Variasi kerapatan pada kedudukan aksial dan radial batang secara grafis disajikan pada Gambar 4.

Pada Gambar 4 menunjukkan sebaran nilai kerapatan dengan kecenderungan naik dari bagian dekat hati ke bagian luarnya secara konsisten pada ketiga jarak tanam. Pola sebaran ini sesuai dengan salah satu pola sebaran kerapatan kayu yang dikemukakan Panshin dan de Zeew (1980). Rendahnya berat jenis pada bagian dekat hati dapat dijelaskan dengan adanya fenomena kayu juvenil. Haygreen dan Bowyer (1996) mengemukakan bahwa kayu juvenil memiliki sel-sel kayu akhir relatif sedikit dan sebagian besar sel-selnya berdinding tipis sehingga menghasilkan kerapatan yang rendah. Penjelasan yang sama dapat digunakan untuk menggambarkan pola sebaran kerapatan pada arah aksial, yaitu tinggi pada bagian pangkal kemudian semakin rendah pada bagian tengah dan ujung.

Berdasarkan hasil uji lanjut Tukey/HSD, diketahui bahwa pada arah radial, kerapatan berbeda sangat nyata antara bagian dekat hati dengan bagian tengah dan dekat kulit (Sig. = 0,00), sedangkan bagian tengah dengan bagian dekat kulit tidak berbeda nyata (Sig. = 0,063). Pada arah aksial, kerapatan berbeda sangat nyata antara bagian pangkal dengan bagian tengah dan ujung (Sig. = 0,00). Bagian tengah dengan bagian ujung relatif seragam (Sig. = 0,994). Variasi nilai

Tabel 4. Sifat fisika kayu mangium umur 8 tahun berdasarkan kedudukan aksial dan radial asal Subanjeri

Variabel Pengamatan		Kerapatan (g/cm ³)	KAS (%)	KAKU (%)	Perubahan Dimensi			T/R
					ST tot (%)	SR tot (%)	SL tot (%)	
Aksial	Pangkal	0.50	121.41	13.63	7.94	3.51	0.74	2.38
	Tengah	0.43	126.91	13.15	7.63	3.50	0.70	2.22
	Ujung	0.43	106.87	13.20	7.34	3.57	0.70	2.10
Radial	Dekat Hati	0.37	126.94	13.25	7.16	3.35	0.81	2.27
	Tengah	0.48	121.42	13.30	7.70	3.62	0.63	2.17
	Dekat Kulit	0.51	106.84	13.42	8.05	3.61	0.70	2.25

Keterangan:

KAS = kadar air segar (%); KAKU = kadar air kering udara (%); ST tot = penyusutan tangensial total (%);

SR tot = penyusutan radial total (%); T/R = rasio penyusutan tangensial dengan radial; SL tot = penyusutan longitudinal total (%).

Gambar 4. Variasi kerapatan kayu mangium pada kedudukan aksial dan radial pada masing-masing jarak tanam

kadar air segar pada kedudukan aksial dan radial secara grafis disajikan pada Gambar 5.

Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan bahwa kadar air segar antar bagian pada arah aksial mengalami kenaikan dari pangkal ke bagian tengah, kemudian menurun pada bagian ujung, sedangkan pada arah radial kadar air segar tertinggi pada bagian hati kemudian menurun ke

arah dekat kulit. Berdasarkan hasil uji lanjut Tukey/HSD didapatkan bahwa kadar air pada arah aksial hanya berbeda pada bagian tengah dengan bagian ujung (Sig. = 0,021). Pada arah radial kadar air segar berbeda nyata hanya antara bagian dekat hati dengan dekat kulit. Kecenderungan kadar air pada arah aksial sesuai dengan pernyataan Koch (1972) bahwa pangkal

Gambar 5. Variasi kadar air segar kayu mangium pada kedudukan aksial dan radial

pohon biasanya memiliki kadar air tertinggi dan akan menurun secara teratur ke arah ujung pohon, sedangkan pada arah radial tingginya kadar air pada bagian dekat hati diduga disebabkan besarnya rongga sel di mana bagian ini memiliki kerapatan terendah sebagaimana disajikan pada Gambar 5.

Kaitan yang jelas antara kerapatan dan penyusutan ini dapat pula menjelaskan rendahnya penyusutan total tangensial pada bagian dekat hati dan meninggi pada bagian luarnya. Sebaran penyusutan total tangensial ini pada arah radial batang disajikan pada Gambar 6.

dekat hati dengan dekat kulit (Sig. = 0,001). Dengan demikian, pola sebaran penyusutan tangensial ini sama dengan pola sebaran kerapatan.

Perbedaan sangat nyata terjadi pada penyusutan longitudinal berdasarkan arah radial juga dapat dijelaskan berdasarkan kaitannya dengan kerapatan kayu dan fenomena juvenil. Variasi penyusutan longitudinal pada kedudukan radial disajikan pada Gambar 7.

Pada Gambar 7 menunjukkan bahwa penyusutan longitudinal tertinggi terjadi pada bagian dekat hati (0,81%), kemudian menurun

Gambar 6. Variasi penyusutan total tangensial kayu mangium pada kedudukan aksial dan radial

Pada Gambar 6 menunjukkan bahwa penyusutan total tangensial pada arah aksial mengalami penurunan dari pangkal hingga ke bagian ujung, sedangkan pada arah radial terendah pada bagian hati kemudian naik ke arah dekat kulit. Berdasarkan hasil uji lanjut Tukey/HSD didapatkan penyusutan total tangensial berbeda pada bagian pangkal dengan bagian ujung (Sig. = 0,023). Pada arah radial penyusutan total tangensial berbeda nyata antara bagian dekat hati dengan bagian tengah (Sig. = 0,046), dan berbeda sangat nyata antara bagian

Gambar 7. Variasi penyusutan total longitudinal kayu mangium pada kedudukan radial

pada bagian tengah (0,63%) dan meningkat kembali pada bagian dekat kulit (0,70%). Sebagaimana pada Gambar 4, nilai kerapatan kayu pada bagian dekat hati lebih rendah dari bagian luarnya. Hal ini menguatkan dugaan bahwa pada penyusutan longitudinal yang tinggi pada bagian ini disebabkan karena adanya kayu juvenil. Haygreen dan Bowyer (1996) mengemukakan bahwa kayu juvenil memiliki sel-sel kayu akhir relatif sedikit dan sebagian besar sel-selnya ber dinding tipis sehingga menghasilkan kerapatan yang rendah. Di samping itu kayu juvenil juga memiliki penyimpangan sudut mikrofibril lapisan S3 yang menyebabkan tingginya penyusutan longitudinal.

IV. KESIMPULAN

1. Kayu mangium asal Subanjeriji memiliki nilai rata-rata kerapatan kayu, kadar air segar, kadar air kering udara, penyusutan tangensial, penyusutan radial, penyusutan longitudinal dan rasio T/R masing-masing adalah 0,45 gr/cm³; 118,40%; 13,33%; 7,63%; 3,53%; 0,71% dan 2,23%.
2. Perbedaan nilai sifat fisika kayu mangium pada jarak tanam 2 m x 3 m, 3 m x 3 m dan 2 m x 4 m terjadi pada kadar air segar, penyusutan tangensial total dan penyusutan longitudinal total; sedangkan nilai kerapatan kayu, kadar air kering udara, penyusutan radial total, serta rasio T/R relatif seragam. Kayu mangium pada jarak tanam 2 m x 4 m memiliki sifat fisika yang lebih unggul dibanding jarak tanam lainnya. Jarak tanam 2 m x 3 m menghasilkan sifat-sifat kayu yang

diduga menghasilkan porsi kayu juvenil tinggi, jika dilihat dari kerapatan yang relatif rendah dan penyusutan longitudinal yang relatif tinggi.

3. Berdasarkan arah aksial, kayu mangium memiliki kecenderungan penurunan kerapatan kayu, kadar air segar, kadar air kering udara dan penyusutan tangensial dari pangkal batang ke arah ujung, sedangkan sifat-sifat lain relatif seragam. Pada arah radial, kayu mangium memiliki kecenderungan peningkatan nilai kerapatan dan penyusutan tangensial total dari bagian dekat hati/empulur ke bagian lebih luar, sedangkan kadar air segar dan penyusutan longitudinal memiliki pola sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1957. British Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber. British Standar Institution. Decorporated by Royal Charter. British Standard House, London. No. 373.
- Brown, H.P., A.J. Panshin, and C.C. Forsaith, 1952. Texbook of Wood Technology, Vol. II. McGraw-Hill. New York.
- Ginoga, B., 1997. Beberapa Sifat Kayu Mangium pada Beberapa Tingkat Umur. Buletin Penelitian Hasil Hutan. Vol. 15 (2).pp. 132-149
- Hardiyanto, E.B. 1999. Genetik dan Strategi Pemuliaan Acacia mangium. Dalam E.B. Hardiyanto (ed.) Seminar Nasional Status Silvikultur - 1999. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Pp 155-161.

- Hardiyanto, E.B. dan Bagus Kuncoro, 1999. *Acacia mangium sebagai Bahan Baku Industri Pulp dan Kayu Pertukangan. Laporan Besar (Prosiding) Lokakarya Kayu Lapis. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta. Pp 140-150.*
- Haygreen, J.G. dan J.L. Bowyer, 1966. *Hasil Hutan dan Ilmu Kayu. Terjemahan Sutjipto A.H. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.*
- Kader, R.A., and M.H. Sahri, 1993. *Acacia mangium Growing Utilization. Awang and D Taylor (ed.). Winrock International and the Food and Agriculture Organization of United Nation. Bangkok, Thailand. Pp 225-263.*
- Koch, P., 1972. *Utilization of the Southern Pine. Agriculture Handbook No. 420. Vol 1. Departemen of Agriculture, Forest Experiment Station. United States.*
- Marsoem, S.N., 1996. *Sifat-sifat Kayu untuk Bahan Baku Industri. Makalah Diklat Manajer Industri Kayu. Kerjasama Fakultas Kehutanan UGM-FOCUS. Jakarta. Tidak diterbitkan.*
- Martawijaya, A., I. Kosasih, dan A.P. Soewanda, 1981. *Atlas Kayu Indonesia. Jilid I. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Bogor. Indonesia.*
- Panshin, A.J. dan C. De Zeew, 1980. *Textbook of Wood Technology. Volume 1. 3rd ed. McGraw-Hill. New York. 643p.*
- Prayitno, T.A., 1987. *Pertumbuhan dan Kualitas Kayu. Tidak diterbitkan. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.*
- Seng, O.D., 1990. *Spesific Grafity of Indonesian Woods and Its Significance for Practical Use. Diterjemahkan oleh Suwarsono P.H. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. Departemen Kehutanan Indonesia. Bogor. Indonesia.*
- Siregar, S.T.H., 1993. *Jarak Tanam untuk HTI Acacia mangium. Laporan Penelitian Departemen Penelitian dan Pengembangan PT Musi Hutan Persada. Palembang. Tidak diterbitkan.*
- Soenardi, 1976. *Sifat-sifat Fisika Kayu. Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan. Uiversitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 27p.*
- Zobel, J.B. and J.P.V. Buijtenen, 1989. *Wood Variation. John Willey & Sons. pp . 231-240.*